



## weberfug 883 Silikoni

- Soveltuu värjäytymisherkille luonnonkiville
- Sään- ja alkalinkestävä
- Homesuojattu

### Kuvaus

Silikoni erityisesti herkkien luonnonkivien kuten valkoisen marmorin elastiseen saumaukseen.

### Käyttökohteet

Värjäytymisherkkien luonnonkivien elastinen saumaus sisä- ja ulkotiloissa. Saamaa ei voi maalata.

### Alusta

Alustan tulee olla kuiva, puhdas ja pölytön. Imevät pinnat pohjustetaan tarvittaessa weberfug 884 Silikonin pohjusteella.

### Huomioi ennen käyttöä

Liikuntasauvojen sijoittelulla on oleellinen merkitys laatoituksen toimintaan. Rakennesuunnittelija ottaa kantaa liikuntasauvojen sijoitukseen ja tiheyteen.

### Työohjeet

Patruunan pää aukaistaan esim. veitsellä ja suokappale leikataan sopivan kokoiseksi. Massa levitetään puristimen avulla ja pinta tasoitetaan märällä puulastalla tai saippuaveteen kastetulla sormella. Viimeistely tulee suorittaa heti; kuivunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti.

### Huom!

Asennuksen aikana on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytä sopivia suojavaatteita ja -käsineitä.

Jotkut kemikaalit voivat suorassa kosketuksessa tai huoneilmaan haihtuessaan aiheuttaa silikonin kellertymistä.

### Tuotekuvaus

<b>Menekki</b>	Yhdestä patruunasta saa n. 1,8 metriä, kun sauman koko on 15x10 mm
<b>Käyttölämpötila</b>	Saamauslämpötila: +5...+40 °C (ilma ja alusta)
<b>Lämpötilan kesto</b>	-40...+150 °C (kuivuttuaan)
<b>Kuivumisaika</b>	Massa on pintakuiva n. 15 minuutissa. Massa kuivuu n. 3 mm/vuorokausi (+23 °C ja 50 % RH)
<b>Muodonmuutoskyky</b>	20 %
<b>Tiheys</b>	1,02 kg/dm <sup>3</sup> (DIN 51451-A)
<b>Värisävy</b>	Väritön, Edelin valkoinen, Norsunluun valkoinen, Hopeanharmaa, Sementin harmaa, Antrasiitti, Musta
<b>Varastointiolosuhteet</b>	Säilyvyysaika n. 18 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva ja viileä yli +1 °C tila)
<b>Pakkaus</b>	310 ml patruuna
<b>GTIN-koodit</b>	401136111577 (Väritön) 401136111447 (Edelin valkoinen) 401136111461 (Norsunluun valkoinen) 401136111553 (Hopeanharmaa) 4011361184496 (Sementin harmaa) 401136111416 (Antrasiitti) 401136111546 (Musta)
<b>Tuotehyväksynnät</b>	CE, ECI+

Värimuutoksia voivat aiheuttaa esim.

- eräät lämpökäsitellyt puut
- pehmittimet tai liuottimet
- bitumipohjaiset tuotteet
- luonnonkumi
- formaldehydi
- kloori
- kloropreeni
- rakennusmateriaalit joista saattaa erottua öljyä

### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

### Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Paino	Lavalla	GTIN
1009149	weberfug 883 Edelin valkoinen 310 ml	0,316 kg	1200	401136111447
1004922	weberfug 883 antrasiitti 310 ml	0,316 kg	1200	401136111416
1004921	weberfug 883 hopean harmaa 310 ml	0,316 kg	1200	401136111553
1009614	weberfug 883 musta 310 ml	0,316 kg	1200	401136111546
1008447	weberfug 883 norsunluun valk. 310 ml	0,316 kg	1200	401136111461
1021265	weberfug 883 sementin harmaa 310 ml	0,316 kg	1200	4011361184496
1009615	weberfug 883 väritön 310 ml	0,316 kg	1200	401136111577