

Sokkelin tasoitus ja maalaus



Maalattu pinta antaa väriä sokkelille. **weber Silcopinnoitteen** ja **-maalin** useasta sävyvaihtoehdosta on helppo valita sopiva. Sokkelin maalaus on edullinen tapa pinnoittaa tasoitettu sokkeli. **Betonisokkeleiden huoltomaalaus on myös hyvä tapa nostaa sokkelin ilmettä.**

- Tasavärinen ilme sokkelille
- Vähäinen huoltotarve
- Käyttövalmis tuote purkissa

Käyttökohteet

Kevytsojaraharkko- ja betonisokkelien rappaus ja maalaus

Alusta

Leca® harkko, betoniharkko, kevytbetoni, paikalla valettu betoni, betonielementti

Työohjeet

Pohja- ja oikaisurappaus

Pohja- ja oikaisurappaus tehdään kuituvahvistetulla **weber-vetonit 410** Ohutrappauslaastilla. Oikaisu tehdään tarvittaessa kahteen kertaan. Laastilla on vettä hylkivä ominaisuus, joten kosteus ei imeydy pinnoituksen jälkeen sokkeliin.

Maalaus

Maalaus tehdään tavallisesti kahtena kerroksena. **weber Silcomaali** levitetään siveltimellä tai telalla ohuina, peittävinä kerroksina. Maalin annetaan kuivua maalauskertojen välillä n. 12 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C).

Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdenmukaiseen sekoitus- ja työolosuhteisiin sekä alustan tasaiseen imukykyyn. Työolosuhteet on kuvattu tuotekorteissa.

Huom!

Tarvittaessa rappauspintaa voidaan varovasti kostuttaa lämpimällä ja tuulisella säällä 1–3 vuorokautta. Kostutus aloitetaan yhden vuorokauden kuluttua maalauksesta. Pintarappausvaiheessa pinnat tulee suojata sadeveden valumilta, koska vesivalumat aiheuttavat näkyviä jälkiä tuoreeseen rappauspintaan.

Käytännön neuvoja

Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jotka maalataan yhtäjaksoisesti.

TUOTTEET

1. webervetonit 410
2. weber Silcomaali

