


# weberepox easy Epoksisaumalaasti

**we  
care**



# Värisävyt +

## 10 TRENDIKÄSTÄ VÄRISÄVYÄ



Black



Dark chocolate




Anthracite




Steel grey



Cement grey



Pearl grey



White



Linen



Sky



Blue

*Painoteknisistä syistä värimallien sävyt saattavat poiketa hieman todellisuudesta.*



## + KAKSI KIMALLEVÄRIÄ

weber silver effect

weber gold effect





# weberepox easy

EPOKSISAUMALAASTI

## **PAREMPI SUORITUSKYKY**

- Monikäyttöinen: kiinnitys ja saumaus kaikille pinnoille.
- Kestää hyvin kemikaaleja, kovaa kulutusta ja painepesua.

## **HELPOMPI KÄYTTÄÄ**

- Helppo sekoittaa kermanaisen koostumuksen ansiosta.
- Helpompi levittää hyvän käsiteltävyyden ansiosta

## **LISÄÄ TYÖMUKAVUUTTA**

- Helppoa puhdistaa.
- Vähemmän pintajäämiä.

# Ominaisuudet

- käyttöaika: jopa 1,5 tuntia  
+20 °C:n lämpötilassa
- kovettumisaika: 12–24 tuntia
- kemikaalien kesto: 7 päivää
- kiinnityspaksuus: 3–5 mm

- kävelynkestävyys: 8 tuntia
- sauman leveys: 3–10 mm
- vedenkestävyys: 7 päivää

*Nämä ajat koskevat +20 °C:n lämpötilaa. Ajat pitenevät matalammissa lämpötiloissa ja lyhenevät korkeammissa lämpötiloissa.*





# weberepox easy

EPOKSISAUMALAASTI



## KIINNITYS JA SAUMAUUS:

- keraamiset laatat
- mosaiikki
- lasimosaiikki
- laattasaumojen korjaus



## ALUSTAT:

- seinät ja lattiat
- sisä- ja ulkopinnat
- betoni ja sementtiseosaineiset tasoitteet
- erikoisalustat (metalli, polyesteri jne.)

5 kg

## SUOSITELLAAN ERITYISESTI SEURAAVIIN KÄYTTÖKOhteisiin:

- uima-altaat ja kylpylät
- sairaalat ja klinikat
- kemian- ja elintarviketeollisuus
- yksittäiset tai suurtalouskeittiöt
- kylpyhuoneet

# Aina yhtä helppoa...



HELPPOA



## SEKOITUS

Sekoita mekaanisesti kaksi komponenttia A ja B kokonaan (vispilällä, hidas nopeus, noin 100 kierr. /min), kunnes seos on notkeaa ja tasaista. Älä lisää vettä.



## LEVITYS

**Kiinnitys:** Levitä **weberepox easy** soveltuvalla hammaslastalla. Naputtele laattoja varmistaaksesi laastin levittymisen tasaisesti laattojen pohjaan.

**Saumaus:** Levitä **weberepox easy** saumauslastalla viistosti saumojen yli ja tasoita sitten saumat poistamalla ylimääräinen materiaali. Poista huolellisesti ylimääräinen laasti laattojen päältä.



## PUHDISTUS

Emulgoi puhtaalla vedellä puhdistus-sienen avulla huolehtien siitä, ettet vahingoita saumaa. Poista emulgoitu saumalaasti laatoituksen pinnalta ja pese vähintään kahteen kertaan.

**Kimalletta tai kullanhohtoa saat käyttämällä **weber gold effect** tai **weber silver effect** -kimalleväriä.**

- Lisää **weberepox easy** -sekoitukseen kaksi 50 g:n pussia **weber gold effect** tai **weber silver effect** -kimalleväriä, 5 kiloa kohden.
- Sekoita tasaiseksi.





## SUOSITUKSET

- **weberepox easy** -epoksisaumalaastilla kiinnitetyt hiekkakivi- ja lasimosaiikit pitää myös saumata samalla tuotteella.
- Käytä **weberepox easy** -epoksisaumalaastia yli +10°C:n lämpötilassa.
- Poista ylimääräinen laasti heti levityksen jälkeen. Kovettuneena se ei enää lähde irti.
- Puhdista työkalut ja laatat heti levityksen jälkeen vedellä.
- Tuote on emäksistä ja ärsyttävää. Työskenneltäessä iho on suojattava, käytettävä suojakäsineitä, suojalaseja sekä huolehdittava tilan kunnollisesta tuuletuksesta.

---

Kaikki tekniset tiedot löytyvät sivuiltamme osoitteesta:  
**[www.fi.weber](http://www.fi.weber)**



**Saint-Gobain Finland Oy**

Strömberginkuja 2 (PL 70)  
00380 Helsinki  
puhelin 010 44 22 00  
[www.fi.weber](http://www.fi.weber)

**Tilaukset ja toimituksia koskevat  
kysymykset**

**Asiakaspalvelukeskus**

Jälleenmyyjät, puhelin 010 44 22 11  
Rakennusliikkeet, urakoitsijat ja  
talotehtaat, puhelin 010 44 22 313  
[asiakaspalvelu@saint-gobain.com](mailto:asiakaspalvelu@saint-gobain.com)

**Myynti**

Rautakaupat ja  
rakennustarvikeliikkeet