

Kosteusrasitetun seinän ja katon vesihöyryvoin tasoitus ja maalaus

Seinään voi imeytyä kosteutta alapuolelta maaperästä ja perustuksista. Maanvaraiseen seinärakenteeseen kosteus voi imeytyä myös sivusuunnassa maaperästä. Ratkaisun vesihöyryvaimet laastit päästävät kosteuden huonetilaan, josta se tulee tuulettaa ilmanvaihdolla pois. Rakenteiden pinta pysyy kuivana.

- **Vesihöyryvoin ratkaisu**
- **Kosteudenkestävä ratkaisu**
- **Edullinen korjauskustannus**
- **Päästää seinään tulevan kosteuden hallitusti huone-tilaan, josta se tulee ilmanvaihdolla tuulettaa ulos**



Käyttökohteet

Sopivia käyttökohteita ovat massiiviset tiili-, harkko- ja betonirakenteet, joihin kohdistuu ala- tai ulkopuolelta kosteusrasitus.

Alusta

Maalit ja heikot tasoitteet poistetaan puhtaaseen ja lujaan pintaan asti. Hiontapöly puhdistetaan huolellisesti imuroinnilla. Pintojen tulee olla lujia, kiinteitä, kantavia ja puhtaita tartuntaa heikentävistä aineista. Halkeamat voidaan tarvittaessa injektoida **weber Injection epoxy** -tuotteella ko. työohjeen mukaisesti. Rakenteessa kapillaarisesti pystysuunnassa nouseva kosteus voidaan estää **weber Kapillaarikatkon injektoinnilla**. Mikäli rakenteessa esiintyy liikkeitä, on tasoi-tuksen yhteydessä käytettävä verkotusta.

Työohjeet

Tasoitus

Imevät alustat kostutetaan ja alusta oikaistaan tarvittaessa **webervetonit 137 Oikaisulaastilla**.

Seinän pinnoitus

Seinäpinta tasoitetaan **weber V+ Hienotasoitteella**. Tasoitetyössä käytetään **weber Tasoiteverkkoa**, joka painetaan märkään tasoitteeseen. Verkon yli levitetään välittömästi sama tasoite siten, ettei verkon pintakuvio näy läpi. Tasoitetta käytetään vähintään 3–4 mm ja verkko limitetään 50 mm. Maalaus voidaan suorittaa esim. **weber Silikaattimaalilla tai vaihtoehtoisesti weber Silcomaalilla**.

Huom! Ratkaisun toimivuus edellyttää toimivaa ilmanvaihtoa.



TUOTTEET

1. **weber PTM**
2. **webervetonit 137**
3. **weber Tasoiteverkko**
4. **weber V+**
5. **weber Silikaattimaali / weber Silcomaa**