



weber Aquaclean Rapatun julkisivun suojamaali

- Vettä ja likaa voimakkaasti hylkivä, silti hyvin vesihöyryä läpäisevä tuote
- Lähes rajaton väriskaala, myös tummat ja värikylläiset sävyt mahdollisia
- Kuiva, puhdas ja tasasävyinen julkisivu
- Kuiva julkisivu suojaa julkisivua home- ja leväkasvustolta
- Pinta kestää hyvin sadetta ja mekaanista rasitusta, minkä ansiosta maalin suojaava vaikutus ei heikkene

Kuvaus

weber Aquaclean suojapinnoite on vesiohenteinen, alkalinkestävä, vettähylkivä silikoniemulsiomaali rapatuille julkisivuille. Maalattu pinta on hydrofobinen ja liukas, joiden ansiosta pinta hylkii likaa ja kuivuu nopeasti sateen jälkeen.

Levitystapa

- Käsin levitettävä
- Ruiskutettava

Käyttökohteet

Rapattujen julkisivujen huoltomaali. Soveltuu kalkkisementti (KS 65/35/600)- ja sementtirappausten, sekä yleisesti betonipintojen maalaamiseen. Huoltomaalauksessa maalauksen kestävyys on riippuvainen aikaisemman pinnoituksen ja rapatun alustan kunnosta. Betoni- ja rappauspintojen tulee olla kovettuneet vähintään 2 vkoa ennen maalausta.

Alusta

Maalausalustan tulee olla puhdas ja kuiva sekä tartunnaltaan hyvä. Maalattavat pinnat on puhdistettava huolellisesti. Vanha maali ja huonokuntoinen rappaus poistetaan ennen työn aloittamista. Vaurioitunut rappauspinta paikataan tai rapataan ennen maalausta.

Alustan tyyppi

- Betoni
- Mineraalinen
- Laasti
- Tiili

Huomioi ennen käyttöä

Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappaustyössä käyttää rappaamisen osaavaa urakoitsijaa. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Työohjeet

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Mallipinta on tehtävä halutun värisävyn ja kuvioinnin varmistamiseksi. Varataan riittävä maalimäärä samaa sekoituserää sävyerojen välttämiseksi. Pinnoitettaessa sekä kuivumisen aikana on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C. Maksimi lämpötila +30 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C ja ilman suhteellinen kosteuden maks. 80 % (käsittävän betonipinnan

Tuotekuvaus

Menekki	n. 0,2 l/m ² 2 käsittelyä. Menekki on ohjeellinen ja vaihtelee alustan ja työtavan mukaan.
Sideaine	Silikoniemulsiomaali
Runkoaine	Mineraaliset täyteaineet
Lisäaine	Varastointikestävyyttä ja työstedävyyttä parantavat aineet. Väriaineet: Epäorgaaniset pigmentit.
Vesihöyrynläpäisevyys	S _v < 0,06 m
pH	n. 8,5
Tiheys	n. 1,35 kg/dm ³
Viskositeetti	Brookfield viskositeetti: 1000-1500 cP (1 rpm), 14000-18000 cP (20 rpm).
Maalautuoteryhmä 2012	419 Muut kivianesintojen vesiohenteiset maalit RL II.13
Kiiltoaste	Täyshimmeä
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, lämmin tila, auringonvalolta suojattuna). Ei saa jäätyä!
Pakkaus	15 litran astia
GTIN-koodit	6415910049034 (Valkoinen T001) 6415910048983 (Tilausvärit, Vantaa) 6415910051006 (Tilausvärit, Tampere)

lämpötilan tulee olla väh. 5 °C yli kastepisteen). Pinnoitusta suorassa auringonvalossa, sateella tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Huom! Maalin täytyy kuivua kovettuakseen, joten sateisena ja kylmänä syksynä on maalaustyö lopetettava riittävän ajoissa ennen pakkaskautta. Ennen pinnoitusta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina maalataan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten esimerkiksi liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse.

Astian sisältö sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Maalia ohennetaan 10 % vedellä ensimmäisessä maalikerroksessa. Käytetyn veden määrä maalin ohennuksessa vaikuttaa työstedävytyteen ja peittävytyteen. Maalaus suoritetaan tavallisesti kahtena kerroksena, toinen kerros ohennetaan vedellä 5-10%. Maali levitetään siveltimellä, harjalla, telalla tai maaliruiskulla ohuina peittävinä kerroksina. Kuivumisaika maalauksetoien välillä on n. 6 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C).

Jälkihoito

Maalattu pinta on suojattava sateelta 6 tunnin ajan ja jäätymiseltä ensimmäisen vuorokauden ajan. Työvälineet ja maaliroiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä.

Huom!

Maalattuun pintaan kohdistuva mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa vaaleana näkyviä jälkiä. Ilmiö korostuu erityisesti tummissa, värikylläisissä sävyissä. Tämä on kaikille julkisivumaaleille tyyppinen ominaisuus, eikä se vaikuta tuotteen pitkäaikaiskestävyyteen tai muihin teknisiin ominaisuuksiin.

Huolto-ohje

Uudelleenmaalaus voidaan tarvittaessa tehdä vastaavalla materiaalilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1022065	weber Aquaclean suojamaali T001 15L	328 mm	328 mm	318 mm	0,207 m ³	21 kg	24	6415910049034
1023897	weber Aquaclean suojamaali TILVäi5L TRE	328 mm	328 mm	318 mm	0,207 m ³	21 kg	24	6415910051006
1021994	weber Aquaclean suojamaali TILVäi5L VAN	328 mm	328 mm	318 mm	0,207 m ³	21 kg	24	6415910048983