



weber Pihabetoni puutarha- ja piharakenteisiin

- Pakattu 20 kg kierrätettävään kahvilliseen muovisäkkiin
- Pitää myymälän lattian puhtaana
- Tiiviin säkin ansiosta lattia ja auto säilyvät siisteinä
- Helppo kantaa
- Kattavat ohjeet varmistavat hyvän lopputuloksen

Kuvaus

Pihabetoni on Weberin uutuustuote, kodin tai mökin monipuolisten pihabetonitöiden tekemiseen. Se soveltuu esimerkiksi portti- ja aidantolppien valuihin, pienten piha-anturoiden ja portaiden tekemiseen, pyykinkuivatustelineen ankkuroimiseen tai maan kovettamiseen esim. ennen kivetyksien asentamista. Pihabetoni on täysin kotimainen tuote, joka on pakattu kierrätysmuovista valmistettuun, 20 kg:n helposti kuljetettavaan ja kierrätettävään kahvilliseen muovisäkkiin.

Levitystapa

- Käsin levitettävä

Käyttökohteet

Sementtipohjainen weber pihabetoni soveltuu erilaisten piha- ja puutarharakenteiden asennuksiin ja valuihin, joissa ei vaadita suurta lujuutta, esim. portin- ja aidantolpat, ulkogrillit, istutusaltaiden ja alueiden reunat ja vastaavat.

Alusta

Alin käyttölämpötila on +5 °C. Valua suorassa auringonpaisteissa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää.

Rajoitukset

- Ei sovellu käytettäväksi rakenteissa, jotka ovat suorassa kosketuksessa tulen kanssa. Käytä edellä mainituissa raken-

Tuotekuvaus

Vedentarve	2,0-2,5 l/20 kg säkki
Valmista massaa	9-9,5 l/20 kg säkki
Käyttöaika	1 h
Puristuslujuus 28 vrk	n. 15 MPa (EN 12190)
Varastointiolosuhteet	Avaamattoman pakkauksen säilyvyysaika on 1 vuosi valmistuspäivästä kuivassa tilassa.
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910049317 (20 kg)
Tuotehyväksynnät	Avainlippu

teissa (kuten esim. tulipesän tai ulkogrillin laatan valamiseen) tulenkestävää weber VM Tuli Valumassaa, ohjeistuksien mukaisesti.

Sekoitus

2-2,5 litraan juomakelpoista vettä sekoitetaan 20 kg kuivalaastia. Sekoitus tapahtuu betonimyllyllä, pieniä määriä voidaan sekoittaa myös lapiolla tai porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä. Alin käyttölämpötila on +5 °C. Käyttöaika veden lisäyksestä on n. 1 tunti.

Työohjeet

Työssä noudatetaan normaaleja betonitöiden työtapoja. Valua jälkihoidetaan kastelemalla ja estämällä kosteuden haihtuminen rakenteesta esim. muovipeitteillä vähintään 5 vrkn ajan. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1022333	weber Pihabetoni 20 kg	470 mm	300 mm	80 mm	11,28 dm ³	20 kg	48	6415910049317