

WEBER 423 PINTALAASTI HIENO



- KS-kolmikerosrappausen pintalaasti
- Hyvä työstettävyyttä
- Pitkäikäinen ratkaisu
- Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

KUVAUS

Ruiskutettava tai käsin levitettävä harmaa pintarappauslaasti. Raekoko 0-0,6 mm, seossuhde KS 65/35/600.

KÄYTTÖKOhteet

Kolmikerosrappausen pintarappaukseen tai hiertoon jossa täyttörappauksena weber 412 tai 413.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, luja, kiinteä ja pakkasenkestävä. Ennen pintarappausta tehdään täyttörappaus weber 412 tai 413 KS Täyttölaastilla. Täyttölaastin tulee olla seossuhteeltaan yhtä luja tai lujempi kuin pintalaasti. Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly ja ruoste on poistettava esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien rakennusosien yläpuolelta valuva vesi on johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Ennen rappausta tulee puu-, lasi-, metalli- yms. pinnat suojata. Kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa alusta kostutetaan vesisumutuksella ennen rappausta.

TUOTEKUVAUS

| | |
|-----------------------|--|
| Menekki | 3,5-5 kg/m ² (kerrosvahvuudella 2-3 mm) |
| Vedentarve | 4,5-5,5 l/25 kg |
| Sideaine | Kalkki ja sementti |
| Runkoaine | Hiekka ja/tai kalkkikivi |
| Paloluokka | A1, Palamaton (EN 13501-1) |
| Maalautuoteryhmä 2012 | 422 Kalkkisementtipinnoitteet RL 11..13 |
| Kalustusuusitus | Weber Rappari paketti pikkusäkeille. Staattorit 50/7R tai Ü356-0,75, teräsvahvikkeinen letku maks. 60 m. |
| Varastointiolosuhteet | Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) |
| Pakkaus | 25 kg:n säkki |
| GTIN-koodit | 6415910029562 (25 kg) |
| Tuotehyväksynnät | CE, Avainlippu |

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappaustyössä käyttää rappaamisen osaavaa urakoitsijaa. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

SEKOITUS

Säkillinen (25 kg) 423 Pintalaastia sekoitetaan 4,5-5,5 litraan puhdasta vettä. Sekoitus aika on 3-10 min sekoittimen tehosta riippuen.

TYÖOHJEET

Ennen työn aloitusta on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Pintarappausta suoritettaessa alustan on oltava tasaisesti kostea, mutta kuitenkin vettä imevä. Pintalaastia ei saa levittää märälle, imukyvyttömälle tai jäätyneelle alustalle. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kuivat alustat tulee kostuttaa ennen pintarappausta. Rapattaessa sekä vähintään 3 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Rappausta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Pintarappaus voidaan suorittaa aikaisintaan 1 vrk:n kuluttua täyttörappauksesta. 423 Pintalaasti voidaan ruiskuttaa laastiruiskulla, levittää lastalla tai kauhalla lyömällä. Kerrospaksuuden tulee olla vähintään 2 mm. Ylimääräinen Pintalaasti poistetaan oikolaudalla ja Pintalaastikerros hierretään puuhiertimellä varoen sementtiliiman muodostumista pintaan.

JÄLKIHOITO

Rappauspinta on pidettävä kosteana 2-3 vrk pintarappauksesta. Kuivalla ja lämpimällä ilmalla rappauspintaa jälkikastellaan sumuttamalla.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

| Tuotekoodi | Nimi | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino | Lavalla | GTIN |
|------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------|---------|---------------|
| 1012822 | weber 423 Pintalaasti hieno 25 kg K | 490 mm | 320 mm | 125 mm | 25 kg | 40 | 6415910029562 |