



weber MT Märkätilatasoite

- Erinomainen alusta vedeneristykselle
- Vedeneristettävissä 1 vrk jälkeen
- Hyvät työstöominaisuudet
- Hyvä täyttävyyys
- Luja tasoitepinta
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste

Kuvaus

Sementtipohjainen tasoite kuivien ja märkien tilojen seinien ja kattojen tasoitukseen ja oikaisuun. Tuotteella voidaan kerralla oikaista jopa 10 mm:n kerrospaksuuteen.

Levitystapa

- Käsin levitettävä
- Ruiskutettava

Käyttökohteet

Märkätilojen tasoitus ennen vedeneristystä ja laatoitusta tai sellaisten tilojen tasoittaminen, joissa halutaan normaalia lujempaa tasoitepintaa. Soveltuvat alustat ovat kiviaineiset pinnat kuten tiili-, betoni-, kevytbetoni- ja Leca harkkopinnat sekä vahvat rappauspinnat esim. weber 410 Ohutrappauslaastilla, weber TT+ Täyttötasoiteella tai weber 414 Unirender laastilla oikaistut alustat.

Alusta

Alustan, josta on poistettu riisteet, tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Tarvittaessa kuivat ja imevät alustat kostutetaan. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Alustan tyyppi

- Tiili
- Betoni
- Kevytbetoni
- Harkko
- Laasti

Huomioi ennen käyttöä

Tasoiittaessa vanhoja maalipintoja, maalin sementin alkalisuudenkestävyys on varmistettava koelevityksellä. Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään n. 4,8-5,6 litraan puhdasta vettä (24-28 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 3-5 min laastisekoittimella. Sideaineiden liukenemisen vuoksi tasoitemassaa seisotetaan n. 10 min. Uudelleensekoituksen jälkeen tasoitemassa on valmis käytettäväksi. Käyttöaika on n. 3 tuntia (+20 °C) veden lisäyksen jälkeen. Massan lämpötilan on oltava yli +10 °C.

Työohjeet

Tasoiittaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C. Tasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräslipillä. Osittain tasoituksessa käytetään n. 30 cm leveää teräslastaa. Ylitasoitettaessa käytetään n. 80 cm pitkää teräslippaa. Ylimääräinen tasoite otetaan talteen ja käytetään

Tuotekuvaus

Menekki	n. 1,3 kg/m ² /1 mm:n kerros
Suosittelava kerrospaksuus	Osittain tasoitus: enintään 10 mm, kokonaan tasoitus: 1-5 mm/kerta
Vedentarve	n. 4,8-5,6 l/20 kg
Käyttölämpötila	Tasoiittaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 3 tuntia veden lisäyksestä
Kuivumisaika	n. 1 vrk ennen vedeneristystä (+23 °C, 50 % RH). Kuivumisaika on kerrospaksuudesta, ilmanvaihdosta ja lämpötilasta riippuvainen.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Kalkkivi ja luonnonhiekkä, maks. 0,6 mm
Tartuntalujuus 28 vrk	> 1,0 MPa. Tartunta betoniin (+20 °C, 65 % RH)
Puristuslujuus 28 vrk	> 8 MPa (+20 °C, 65 % RH)
Rasitusluokka	RL 01_06
Vesitiiviys	Vedenkestävä, ei vesitiivis
Maalaustuoteryhmä 2012	443.22 Märkätilojen tasoitteet. 813 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05.
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910020828 (20 kg)
Tuotetyväksynnät	CE, MI, EPD, Avainlippu

uudelleen. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on täysin kovettunut (n. 1 vrk) ennen seuraavan tasoitekerroksen vetoa. Kuivunut tasoite hiotaan tarvittaessa hiontapaperilla jokaisen tasoituskäsittelyn jälkeen. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Jälkihoito

Kuivissa olosuhteissa voidaan tasoitteen kovettumisen nopeutta varmistaa jälkikostutuksella.

Pinnoitus

Kovettunut tasoitepinta voidaan maalata sementin alkalisuutta kestävällä maalilla, tapetoida tai laatoittaa. Haluttaessa vieläkin sileämpää pintaa, MT Märkätilatasoite -pinta voidaan käsitellä kuhunkin rasitusluokkaan soveltuvalla pintatasoiteella. Laatoitus tehdään weber-laatoitusaineilla suoraan kovettuneelle MT Märkätilatasoite -pinnalle laatoitusohjeiden mukaisesti. Märkätiloissa tulee suorittaa vedeneristys. Vedeneristystyössä noudatetaan Weberin Vedeneristys-työohjeita.

Huom!

MT Märkätilatasoitetta ei käytetä vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoite tai weber LR+ Pintatasoite tai heikkojen kalkki- tai kalkkisementtirappausten tasoitukseen. Näille alustoille on käytettävä alustalle soveltuvia tasoitteita. Tasoitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisaarvaan vuoksi.

Huolto-ohje

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa uudelleen Weberin seinätasotteilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1011515	weber MT Märkätilatasoite 20 kg Low Dust	480 mm	269 mm	122 mm	17,325 dm ³	20 kg	48	6415910020828