

WEBER PTM PIKATÄYTTÖMASSA



- Paksut täytöt 50 mm
- Rilojen ja kolojen täytöt
- Kovettuu jopa 3 tunnissa
- Vedeneristävissä
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

KUVAUS

Erikoissementteihin perustuva nopea ja luja paikkausmassa seinien paksuihin täyttöihin ja oikaisuihin, esim. korjaustyökohteissa. Pikatäyttömällä voidaan tehdä 5-50 mm vahvuisia kertatäyttöjä yhdellä levityksellä.

KÄYTTÖKOhteet

Seinien tasoittaminen, erityisesti korjauskohteissa märkätilojen tasoittamiseen ennen vedeneristystä ja laatoitusta. Soveltuvat alustat ovat kiviaineiset pinnat kuten tiili-, betoni-, kevytbetoni- ja Leca harkkopinnat.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Tarvittaessa kuivat ja imevät alustat kostutetaan. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Tasoitetyössä on suositeltavaa käyttää ammattiurakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 1,2 kg/m ² /1 mm:n kerros
Suosittelava kerrospaksuus	Oikaisut 5-50 mm, paikkaukset maks. 80 mm
Vedentarve	n. 4,4 l/20 kg
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 30 min veden lisäyksestä
Kovettumisaika	n. 3 h (+23 °C, kerrosvahvuus 10 mm). Kovettumisaika on kerrospaksuudesta ja lämpötilasta riippuvainen.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Kalkkikivi ja luonnonhiekkä, maks. 0,6 mm
Tartuntalujuus 28 vrk	> 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+20 °C, 65 % RH)
Puristuslujuus 28 vrk	>8 MPa (+20 °C, 65 % RH)
Paloluokka	A2 (EN 13501-1)
Rasitusluokka	RL 01...06
Maalautuoteryhmä 2012	813 Kuivatasoniteet koneelliseen levitykseen RL 05
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910001162 (20 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, M1, EPD, Avainlippu

SEKOITUS

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään n. 4,4 litraan puhdasta vettä (22 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 3-5 min porakoneen vispilällä kunnes tuote on tasainen. Käyttöaika on n. 30 min (+20 °C) veden lisäyksen jälkeen.

TYÖOHJEET

Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C. Tasoite levitetään teräslastalla. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on riittävästi kovettunut (min. 2 h, +23 °C) ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä. Kuivunut tasoite hiotaan tarvittaessa hiontapaperilla. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

PINNOITUS

Kovettunut tasoitepinta tasoitetaan tarvittaessa esim. weber MT Märkätilatasoitteella ennen pinnoitusta. Märkätilat tulee vedeneristää. Vedeneristystyössä noudatetaan Weberin Vedeneristys-työohjeita.

HUOM!

PTM Pikatäyttömässä ei sovellu vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoite, weber LR+ Pintatasoi-

te, weber VT+ Valmistasoite tai heikkojen kalkki- tai kalkki-sementtirappausten tasoitukseen. Tasoitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1008732	weber PTM Pikatäyttömässä 20 kg	542 mm	269 mm	122 mm	20 kg	48	6415910001162