WEBER TT+ TÄYTTÖTASOITE

- Monikäyttöinen yleistasoite
- Hyvä täyttävyys
- Vedeneristettävissä
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

KUVAUS

Sementtipohjainen, kuituvahvistettu oikaisutasoite kuivien ja kosteiden tilojen kivipintaisiin sisäseiniin kerrospaksuudelle 2-15 mm.

KÄYTTÖKOHTEET

Kivipintaisten sisäseinien oikaisu ja tasoitus. Soveltuu betoni-, kevytbetoni-, Leca harkko- ja tiiliseinien oikaisuihin ja tasoituksiin.

ALUSTA

Alustan, josta on poistettu riisteet, tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Vanhoja maalipintoja tasoitettaessa voidaan tartuntasiltana ennen tasoitusta käyttää weber rex fix Saneerauslaastia tai pohjatasoitus voidaan tehdä suoraan weber 410 Ohutrappauslaastilla. Vanhan maalin sementin alkalisuudenkestävyys on varmistettava koelevityksellä.

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 1,5 kg/m²/1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus	Osittain tasoitus: enintään 15 mm, kokonaan tasoitus: 2-15 mm/kerta
Vähimmäiskerrospaksuus	2 mm
Enimmäiskerrospaksuus	Osittain tasoitus: enintään 15 mm
Vedentarve	n. 4,2-4,6 l/20 kg
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 2 tuntia veden lisäyksestä
Kuivumisaika	n. 1-2 vrk ennen vedeneristystä (+23 °C, 50 % RH) . Kuivumisaika on kerrospaksuudesta, ilmanvaihdosta ja lämpötilasta riippuvainen.
Kovettumisaika	Saavuttaa n. 50 % loppulujuudestaan 7 vuorokaudessa. Kylmissä olosuhteissa lujuudenkehitys hidastuu.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekka ja kalkkikivi, < 0,8 mm
Tartuntalujuus 28 vrk	n. 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+20°C, 65 % RH)
Puristuslujuus 28 vrk	> 6 MPa (+20°C, 65 % RH)
Paloluokka	A2 (EN 13501-1)
Rasitusluokka	RL 01...05
Vesitiiviys	Vedenkestävä, ei vesitiivis
Maalaustuoteryhmä 2012	443.2 Seinätasoitteet. 813 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05.
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 18 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910031435 (20 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, M1, EPD, Avainlippu

SEKOITUS

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään n. 4,2-4,6 litraan puhdasta vettä (21-23 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 1-2 min laastisekoittimella. Tasoitemassaa seisotetaan n. 10 min, jotta sideaineet liukenevat. Uudelleensekoituksen jälkeen tasoitemassa on valmis käytettäväksi. Käyttöaika on n. 2 tuntia (+20 °C) veden lisäyksen jälkeen. Massan lämpötilan on oltava yli +10 °C.

TYÖOHJEET

Kolojen täytöt ja osittain tasoitukset tehdään väh. 1 vrk ennen varsinaista tasoitustyötä. Tasoite voidaan levittää käsin tai ruiskuttaa tasoiteruiskulla. Laasti tasataan teräslastalla tai oikaistaan linjaarilla leikaten. Pinta voidaan myös hiertää. Kuivissa olosuhteissa kovettuminen varmistetaan jälkikostutuksella. Valmis pinta voidaan tasoittaa Weberin seinätasoitteilla, maalata tai laatoittaa. Vedene-

Saint-Gobain Finland Oy
Weber
Strömberginkuja 2, PL 70
00381 Helsinki

www.fi.weber

Saint-Gobain Tuoteneuvonta
Puh. 010 44 22 312
tuoteneuvonta@saint-gobain.com

2023-12-21

ristys tehdään Weberin vedeneristysjärjestelmän mukaisesti. Käytettäessä laastia Weberin vedeneristysjärjestelmän alla on varmistettava, että vähimmäiskerrosvahvuus täyttyy. Ei sovellu vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L tai LR+, tai heikkojen kalkkirappausten tasoittamiseen.

Paksummissa kerroksissa voidaan käyttää ohjuriprofiileja.

Tasoitteen kuivuttua, n. 1 vrk, hiotaan tarvittaessa epätasaisuudet hiontapaperilla ennen seuraavaa tasoitekerrosta. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

JÄLKIHOITO

Kuivissa olosuhteissa varmistetaan tasoitteen kovettuminen suorittamalla jälkikostutus vettä sumuttaen, muutaman päivän ajan. Ohuita kerroksia tehtäessä kostutuksen merkitys korostuu!

PINNOITUS

TT+ Täyttötasoiteella käsitelty pinta voidaan hienotasoittaa tai maalata. Kovettunut tasoitepinta voidaan maalata sementin alkalisuutta kestävällä maalilla.

Haluttaessa sileämpää pintaa, TT+ Täyttötasoite -pinta käsitellään seuraavasti:

Kostea tila tai tila, jossa on suuri mekaaninen rasitus:
- Rasitusluokka 3 tai 4
- Pintakäsittely weber V+ Hienotasoite

Kuiva tila:
- Rasitusluokka 1 tai 2
- Pintakäsittely weber L Pohjatasoite ja/tai LR+ Pintatasoite tai VT+ Valmistasoite.

TT+ Täyttötasoite voidaan myös vedeneristää. Vedeneristystyössä noudatetaan Weberin Vedeneristys-työohjeita.

HUOM!

TT+ Täyttötasoite ei sovellu vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoite tai weber LR+ Pintatasoite tai heikkojen kalkkirappausten tasoittamiseen. Tasoitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

HUOLTO-OHJE

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa uudelleen Weberin seinätasoitteilla.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1013710	weber TT+ Täyttötasoite 20 kg	460 mm	269 mm	122 mm	20 kg	48	6415910031435

Saint-Gobain Finland Oy
Weber
Strömberginkuja 2, PL 70
00381 Helsinki

www.fi.weber

Saint-Gobain Tuoteneuvonta
Puh. 010 44 22 312
tuoteneuvonta@saint-gobain.com

2023-12-21