

WEBER 2-K KIIHDYTIM



- Helppokäyttöinen
- Lyhentää pinnoitteen kuivumisaikaa
- Ei vaikuta pinnoitteen värisävyyteen

KUVAUS

Kiihdytin weber 2-K Polyuretaanielastomeeriin.

KÄYTTÖKOHTTEET

Haluttaessa weber 2-K Polyuretaanielastomeerille nopeampaa kuivumista, erityisesti kylmissä olosuhteissa.

TYÖOHJEET

Kiihdytintä annostellaan annospussi kerrallaan pinnoitukseen samalla sekoittaen. Tämän jälkeen pinnoitetta sekoitetaan koneellisesti niin pitkään, että varmistutaan massan homogeenisuudesta.

weber 2-K Polyuretaanielastomeerilla voidaan tehdä

TUOTEKUVAUS

Menekki	1-2 muovifoliopussia (45 g) per astia weber 2-K Polyuretaanielastomeeria
Varastointiolosuhteet	Säilyy kuivassa tilassa, pakkaselta suojattuna
Pakkaus	Pahvinen paketti, jossa 2x45 gramman muovifoliopussia
GTIN-koodit	6415910032487 (2 x 45 g)

pinnoituksia matalissa lämpötiloissa (yli +2 °C), kun niihin lisätään weber 2-K Kiihdytintä. Kiihdytin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan weber 2-K Polyuretaanielastomeerin kanssa.

Työskentelyajat:

Kun annostus on 1 x 45 g pussi / 10 kg weber 2-K Polyuretaanielastomeeria:
n. 30 min (+10 °C)
n. 15 min (+20 °C)
n. 10 min (+30 °C).

Kun annostus on 2 x 45 g pussia / 10 kg weber 2-K Polyuretaanielastomeeria:
n. 20 min (+10 °C)
n. 10 min (+20 °C)
n. 5 min (+30 °C).

Kun kiihdytintä käytetään weber 2-K Polyuretaanielastomeerin kanssa, tulee piikkitelaus tehdä välittömästi.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	GTIN
1013833	weber 2-K Kiihdytin 2 x 45 g	135 mm	220 mm	5 mm	0,9 kg	6415910032487