

WEBER TOPDRY PRIMER POHJUSTE



- Hyvä tartunta alustaan
- Erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevä tuote
- Helppo levittää
- Vähentää pohjan imevyyttä ja tasaa alustan kosteuden
- Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

KUVAUS

Käyttövalmis, vesiohenteinen pohjuste weber TopDry Render -pinnoitteen alle. weber TopDry Primer toimitetaan käyttövalmiina, mutta se voidaan haluttaessa myös sävyttää.

KÄYTTÖKOHTTEET

Tuote on osa weber TopDry-tuoteperhettä. Tuoteperheeseen kuuluvat weber TopDry Primer ja weber TopDry Render. TopDry-tuotesarjaa voidaan käyttää seuraavissa julkisivujärjestelmissä: KahiFacade, SerpoVent, MonoRoc, UniTop, Kaksikerrosrappaus, SerpoMin ja SerpoTherm.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tartunnaltaan hyvä. Pohjarappaus tehdään järjestelmään kuuluvalla valitulla laastilla järjestelmä-ohjeistuksien mukaisesti. Alusta pohjustetaan weber TopDry Primerilla ennen pinnoitusta weber TopDry Render -tuotteella.

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 0,25 l/m ² . Menekki on ohjeellinen ja vaihtelee alustan huokoisuuden ja tasaisuuden mukaan.
Sideaine	Orgaaninen sideaine
Runkoaine	Hieno hiekka
Lisäaine	Alkalinkestävät väripigmentit
Vesihöyrynläpäisevyys	S _d < 0,1 m
pH	n. 8,5
Tiheys	n. 1,4 kg/dm ³
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, auringolta ja pakkaselältä suojattuna)
Pakkaus	15 litran astia
GTIN-koodit	6415910048969 (Sävyttämätön) 6415910050948 (Sävytetty, Tampere) 6415910048754 (Sävytetty, Vantaa)

TYÖOHJEET

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Pohjustettaessa sekä kuivumisen aikana on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C vähintään 7 vrk pohjusteen levittämisestä. Maksimi lämpötila +30 °C. Pohjustettu pinta on suojattava työn aikana ja välittömästi työn jälkeen sateelta. Ennen pinnoitusta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. weber TopDry Primer on käyttövalmis, mutta se on sekoitettava ennen käyttöä. Pohjuste levitetään siveltimellä, telalla, harjalla tai maaliruiskulla. Työvälineet ja roiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä. weber TopDry Render -pinnoite voidaan levittää kun pohjustettu pinta on kauttaaltaan kuivunut, yleensä seuraavana päivänä olosuhteista riippuen (kuitenkin vähintään 24 h kuluttua pohjustamisesta).

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1023891	weber TopDry Primer 15 L Sävytetty TRE	391 mm	301 mm	271 mm	21 kg	24	6415910050948
1021974	weber TopDry Primer 15L	391 mm	301 mm	271 mm	21 kg	24	6415910048969
1022058	weber TopDry Primer 15L Sävytetty VAN	391 mm	301 mm	271 mm	21 kg	24	6415910048754