

# WEBERPRIM 301 KIINNITE



- Varmistaa Silikaattimaalin kiinnittymisen voimakkaasti imevillä alustoilla
- Soveltuu myös karkeiden ja hauraiden pintojen pohjustamiseen

## KUVAUS

Yksikomponenttinen, silikaattisideaineeseen perustuva pohjuste/kiinnite weberton 303 Silikaattimaalilla tehtävissä maalauksessa.

## KÄYTTÖKOHTTEET

Kalkkisementti- tai sementtirappaus-, betoni-, tiili- ja kuitusementtilevypinnoille sekä aikaisemmin sementti- tai kalkkisementtimaaleilla maalatuille pinnoille.

## TYÖOHJEET

Käyttö pohjustuksessa:

Voimakkaasti imevät, karkeat, hauraat, huokoiset, hiekkaiset tai hyvin hiekkapuhalluksella puhdistetut rappauspinnat sekä heikommat uudet rappausalustat (KS 65/35/600) on pohjustettava vedellä laimennetulla (1:1 vedellä ohennettuna) Kiinnitteellä ennen maalausta,

## TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 0,2 kg/m <sup>2</sup> alustasta riippuen
Koostumus	Neste
Sideaine	Kaliumsilikaatti
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Maalautuoteryhmä 2012	414 Silikaattimaalit RL 11...13
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, lämmin tila). Ei saa jäättyä!
Pakkaus	10 kg:n astia
GTIN-koodit	6415910051778 (10 kg)

menekki n. 0,1 kg/m<sup>2</sup>. Lisäksi suuret värierot pohjan ja Silikaattimaalin välillä vaativat alustan käsittelemisen Kiinnitteellä. Normaalisti imeviä, kiinteitä ja käsittelemättömiä alustoja, kuten uusia rappauksia (KS-suhde  $\geq$  50/50/600), ei tarvitse pohjustaa ennen maalausta.

Käyttö maalin laimennukseen:

Maali levitetään siveltimellä, harjalla, telalla tai maaliruis-kulla ohuina peittävinä kerroksina. Tasaisen lopputuloksen saamiseksi maalaus suoritetaan tavallisesti vähintään kahtena kerroksena. Tummissa ja värikylläisissä sävyissä, voi kolmas maalaus käsittely olla tarpeen tasavärisen ja peittävän lopputuloksen saavuttamiseksi. Ensimmäisellä maalauskerroksella Silikaattimaaliin lisätään Kiinnitettä maks. 5 % Silikaattimaalin määrästä (0,5 l Kiinnite/ 15 kg Silikaattimaali), alustan karkeudesta ja imukyvystä riippuen. Toinen maalauskerroksella tehdään ensimmäisen maalauspinnan kuivuttua (tavallisesti seuraavana päivänä) Silikaattimaalilla Kiinnitteen kanssa sekoitettuna, maks. 5 %.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

## NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1024687	weber 301 Kiinnite 10kg	75 mm	205 mm	300 mm	10 kg	40	6415910051778