

WEBER RB 50/5 K RUISKUBETONI KUIDULLINEN



- Lujuus 50-60 MN/m² ruiskutettuna
- Muovikuituvahvisteinen
- SILKO-hyväksytty
- Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

KUVAUS

Suola-pakkaskestävä R4-luokan kuidullinen ruiskubetoni betonin rakenteelliseen korjaukseen kuivaruisumenetelmälle. Maksimi raekoko 5 mm. Saatavissa myös pienemällä raekoolla (RB 50/3 K) tai ilman kuituja (RB 50/5). Tilauksesta myös sulfaatinkestävällä SR-sementillä (RB 50/5 K SR).

KÄYTTÖKOhteET

Betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.3 (ruiskubetonointi tai laastin ruiskutus) tai 7.1 (raudoituksen betonipeitteen paksuntaminen laastilla) mukaisesti ruiskubetonoinnalla. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R4 vaatimukset. Käyttökohteita ovat esim. siltojen korjaus, perustusten vahvistus, vaikeasti muotitettavat valukohteet, rapautuneiden betonipintojen korjaus, terästen suojabetonikerroksen kasvattaminen sekä vapaa-muotoiset betonirakenteet.

ALUSTA

Alusbetoni puhdistetaan ja karhennetaan huolellisesti. Vaurioituneen betonin poistoon suositellaan vesipiikkausta. Paljastuneet teräkset puhdistetaan ja suojataan tarvittaessa weber REP 05 Korroosiosuojalaastilla. Alusta

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 30 kg/m ² /10 mm:n kerros, sis. hukkaa n. 30 %
Valmista massaa	n. 480 l/1000 kg
Sideaine	CEM I 52,5 N
Runkoaine	Luonnonhiekkä 0-5 mm
Lisäaine	Muovikuituja
Tartuntalujuus 28 vrk	> 2,0 MPa (EN 1542)
Puristuslujuus 28 vrk	n. 50-60 MPa ruiskutettuna (EN 12390-3)
Estetty kutistuminen/laajeneminen	Tartuntalujuus testin jälkeen > 2,0 MPa (EN 12617-4)
Paloluokka	A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys	Suola-pakkaskestävä (EN 13687-1)
Karbonatisoitumisen kestävyys	Hyväksytty (EN 13295)
Kloridipitoisuus	< 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kalustusuusitus	Weber laastiasema
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	1000 kg:n suursäkki. Irtotoimituksena silloissa.
GTIN-koodit	6415990350419 (1000 kg) 6415990350433 (Irtotoimitus)
Tuotehyväksynnät	CE, Avainlippu

kastellaan tarvittaessa ruiskutustyötä edeltävänä päivänä ja vielä kevyesti ennen ruiskutustyön aloitusta. Alustan on oltava mattakostea työn käynnistyessä.

SEKOITUS

Ruiskubetoniin lisätään työmaalla vesi. Pölyämisen estämiseksi sekä ruiskutetun kerroksen tasalaatuisuuden varmistamiseksi kannattaa massa esikostuttaa ennen ruiskutusta. Sopiva kosteuspitoisuus esikostutuksen jälkeen on n. 6 paino-%. Esikostutus on helpointa suorittaa ns. jatkuvatoimisella ruuvisekoittimella, joka on liitetty Weberin kuivatuotesiihloon.

TYÖOHJEET

Työn suorituksessa noudatetaan BY 41: BETONIRAKENTEIDEN KORJAUSOHJEET 2007 sekä Liikenneviraston SILKO-ohjeiston ohjeita. Alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C. Ruiskubetonin pinta voidaan jättää suoraan ruiskupinnalle tai se voidaan leikata ohjureita pitkin ja hiertää. Ohjurit on poistettava ja kolot täytettävä välittömästi leikkauksen jälkeen ennen hierontaa, jotta vältyttäisiin

valmiin pinnan värierioilta. Hiertopinta vastaa InfraRYL kohdan 42020.3.8.4 mukaista pintaa, eikä pintaa tarvitse näin ollen enää uudelleen ruiskuttaa hienompirakeisella pintakerroksella. Pintastruktuuri voidaan varmistaa teke-mällä ennakkokoe.

JÄLKIHOITO

Ruiskutuksen jälkeen betoni on jälkihoidettava kastelemal-la ja estämällä kosteuden haihtuminen tuoreesta betonista esim. muovipeitteillä vähintään 7 vrk:n ajan. Jälkihoito on aloitettava välittömästi ruiskutuksen jälkeen suojaamalla

tuore pinta suoralta auringonvalolta ja tuulelta. Jälkihoito voidaan tehdä myös sopivalla jälkihoitoaineella. Tarvittaes-sa on työskentelyalue eristettävä esim. suojahupputuksella haitallisten ympäristöolosuhteiden vaikutuksen vähentä-miseksi.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-sehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	GTIN
1004060	weber RB 50/5 K Ruiskubet. 1000 kg OJA	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	6415990350419
1009155	weber RB 50/5 K Ruiskubet. 1000 kg OUL	900 mm	880 mm	820 mm	1000 kg	6415990350419
1004061	weber RB 50/5 K Ruiskubetoni irto				1000 kg	6415990350433