

WEBER TESL M30 TIILIELEMENTTIEN SAUMALAASTI



- Erikislaasti tiilipintaisten betonielementtien saumaukseen
- Lujuusluokka M30
- Hyvä pakkasenkestävyys
- Hyvät valuminaisuudet
- Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

KUVAUS

Tiilielementtien värillinen saumalaasti.

KÄYTTÖKOHTTEET

Tiililaattojen jälkisaumaus betonielementtitehtaalla. Laasti-
osuutta ei voida hyödyntää kantavan rakenteen mitoituksessa.

ALUSTA

Ennen saumausta sauma harjataan tai puhalletaan paineilmalla puhtaaksi ja kastellaan vedellä niin, että muurista tulee sopivan imevä.

TYÖOHJEET

Saumattaessa sekä vähintään 2 vrk tämän jälkeen on alustan ja ilman lämpötilan oltava vähintään +5 °C.

100 kg kuivalaastia sekoitetaan puhtaaseen veteen värisävystä riippuen:

- Tummat värisävyt: 14,0-16,0 litraa.
- Vaaleat värisävyt: 16,0-18,0 litraa.

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 10 kg/m ² (15 mm leveään ja 20 mm syvään saumaan)
Käyttöaika	1 tunti veden lisäyksestä
Sideaine	Rapid- tai valkosementti (riippuen väristä)
Runkoaine	Luonnonhiekkä tai murskattu kalkkikivi 0-1,5 mm
Lisäaine	Säänkestävyyttä, työstettävyyttä ja tartuntaa parantavia lisäaineita
Puristuslujuus	Puristuslujuusluokka M 30
Palokäyttäytyminen	A1
Pitkäaikaiskestävyys	Jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan
Vedenimukyky	0,1 kg/(m ² · min ^{0,5})
Lämmönjohtavuus	1,29 W/mK (P=50 %) (SFS-EN 1745)
Tilavuuspaino 28 vrk	2100 kg/m ³ (SFS-EN 1015-10)
Värisävy	weber-muurauslaastien mukaiset värisävyt. Minimitoituserä 10 tonnia.
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	1000 kg:n suursäkki
Tuotehyväksynnät	CE, Avainlippu

Sekoitetaan vähintään 5 min esimerkiksi porakonevispilällä tasaiseksi massaksi ja massa kaadetaan tiilielementin saumoihin. Valmiin laastin käyttöaika on n. 1 tunti. Tasaisen värisävyn ja lujuuden varmistamiseksi ohjeellista vesimäärää ei saa ylittää ja vesimäärän on pysyttävä samana sekoituserien välillä.

JÄLKIHOITO

Saumat kostutetaan kevyellä vesisumutuksella 2 vrk:n ajan.

HUOM!

Olosuhteiden vaihtuessa on huomioitava, että laastin tyyppiä ei tule vaihtaa keskellä seinää, koska esim. pakkas- ja tavanomaisen laastin välillä saattaa olla pieniä sävyeroja. Myös muutoin laastissa saattaa esiintyä eräkohtaisia sävyeroja.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	GTIN
1012830	weber TESL M30 Harmaa 1000 kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	6415990123822
1019153	weber TESL M30 Suomus160 Musta 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	6415910045111
1022164	weber TESLM30 Jeres140 Valkoinen 1000kgK	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	6415910049249
1020209	weber TESLM30 Mainas185 Ruskea 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	6415910046729
1012846	weber TESLM30 Mutus152 Harmaa 1000kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	6415910030100
1012849	weber TESLM30 Nattas150 Valk.1000 kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	6415990124263
1012850	weber TESLM30 Olos141 Harmaa 1000 kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	6415990124218
1012852	weber TESLM30 Pallas159 Pun. 1000 kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	6415990124225
1014282	weber TESLM30 Pudas155 Harmaa 1000kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	6415910033729
1012851	weber TESLM30 Ropis149 Ruskea 1000kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	6415910030117
1018638	weberTESL M30 Viipus156 Harmaa 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	6415910044619