

WEBERBOND LINO COMFORT



- Hyvä mittapysyvyys
- Erittäin riittoisa
- Helppo levittää, pitkä asennusaika
- Liuotinvapaa
- Kestää tuolin pyörien rasituksen
- Soveltuu lattialämmityskohteisiin
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste

KUVAUS

Dispersioliima linoleumille.

KÄYTTÖKOHTEET

Kiinnitysliima linoleumipäällysteille, kokolattiamatoille ja vinyylipäällysteille.

ALUSTA

Tyypillisiä alustoja:

- betoni
- matalalämpöinen lattialämmitys
- sähkölämmitteinen lattia
- kipsilevy
- imukykyinen pinta (laatta, tasoitusmateriaalit, tasoiteyhdisteet)
- puupaneelit (CTBX, OSB, CTBH)

Tyypillisiä lattianpäällysteitä:

- linoleumimatot ja -laatat
- linoleumiset urheilulattiat
- neulahuovat, täyteaineettomat matot
- kokolattiamatot, joissa on fleece-, juutti- tai synteettinen pohja

TUOTEKUVAUS

Menekki	230-290 g/m ² (riippuu käytetystä lastasta ja päällystetyypistä)
Ilmoittumisaika	10-20 min
Avoin aika	enintään 20 min
Kovettumisaika	noin 24 h
Koostumus	Akryyli-kopolymeeridispersio, viskoosi neste
Pakkasenkestävyys	Tuote ei ole pakkasenkestävä.
Tiheys	noin 1,10 g/cm ³
Paino	11 kg/astia
Värisävy	Vaalea beige
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 15 kuukautta valmistuspäivämäärästä alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa. Varastointiolosuhteet: +18°...+23 °C kuivassa paikassa.
Pakkaus	10 litran kierrätetty astia (44 astiaa / lava, 440 l)
GTIN-koodit	6415910047535 (10 l)
Tuotehyväksynnät	M1, EC1+, EPD

- PVC- ja CV-pohjille, joissa polyesterifleecepohja
- korkkialusta
- kudotut lattiapäällysteet

TYÖOHJEET

Suosituksukset:

- Ennen asennusta lattianpäällysteet tulee sopeuttaa asennusolosuhteisiin (lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus) asettamalla ne huoneeseen vaakaasuoraan asentoon.
- Lattialämmitysjärjestelmät: lattialämmityksen osalta on noudatettava tarkasti valmistajan ohjeita. Kytke lämmitys pois päältä 48 tuntia ennen liiman levittämistä. Lattialämmityksen voi kytkeä uudelleen päälle aikaisintaan 24 tunnin kuluttua asennuksesta nostaen veden lämpötilaa korkeintaan 1 °C päivässä.
- Liian korkeat lämpötilat aiheuttavat liimoissa ja päällysteissä haitallisia muodonmuutoksia.
- Lattialämmityksen yhteydessä vähän ennen päällysteen asennusta lämpötila lasketaan vastaamaan asennusolosuhteita. Lämpö nostetaan uudelleen päällystämisen jälkeen vasta noin viikon kuluttua kohottaen sitä asteittain.
- Valmiin lattian käytönaikainen pintalämpötila saa olla enintään +27 °C ja vuorokautinen vaihtelu saa olla enintään 5 astetta.
- Noudata lattianpäällysteen valmistajan ohjeistusta ja hae Weberin ohjeista tarvittavat lisätiedot.

Alustan valmistelu:

- Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet on poistettava.
- Alustan päälle suositellaan aina käytettäväksi Weberin matala-alkalisia lattiatasoitteita.

Työskentelyolosuhteet:

- Kiinnitysalustan, päällysteen ja liiman lämpötila on kiinnityshetkellä oltava mahdollisimman lähellä huoneen lämpötilaa, ja huoneen lämpötila on mahdollisimman lähellä lopullista käyttölämpötilaa.
- Aluslattian, huoneilman ja päällysteen lämpötila tulee olla kuitenkin vähintään +18 °C ja enintään +24 °C sekä ilman suhteellinen kosteus tulee olla 35-60 % RH tai valmistajan ohjeen mukaan.
- Levitystapa: hammaslasta B1 (linoleumi) – Menekki: 350–450 g/m². Tiedot ovat viitteellisiä. Aluslattian tyyppi, pinnoite, liiman määrä sekä paikalliset kuivumisolosuhteet on otettava huomioon.
- Keskimääräinen pinta-ala: enintään 50 m².
- Saumojen hitsaus: Aikaisintaan 24 h asennuksesta.
- Puhdistusaine: vesi.

Liiman levittäminen:

- weberbond lino -liima on sekoitettava hyvin ennen käyttöä, minkä jälkeen se levitetään tasaisesti aluslattialle

sopivaa hammaslastaa käyttäen.

- Menekki riippuu lattianpäällysteestä, käytetystä lastasta sekä alustan tyypistä (B1 linoleumi-/korkkilattioille).
- Käytä uutta lastaa ja/tai vaihda lastan terät säännöllisesti, jotta alustalle levitettävän liiman määrä pysyy sopivana.
- Käytä lastan sijasta telaa ainoastaan liimaa imemättömillä pinnoilla.
- Noudata ohjeellista ilmoittumisaikaa (0–15 minuuttia) ja ota huomioon aluslattian tyyppi, pinnoite, liiman määrä sekä paikalliset asennusolosuhteet.
- Tee aina kosketustesti viimeksi levittämällesi alueelle ennen lattianpäällysteen asentamista.
- Asenna lattianpäällyste noudattaen päällysteen toimitajan ohjeita.
- Puhdista roiskeet heti vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

- Tutustu pakkauksen terveys- ja turvallisuusmerkintöihin oman terveytesi ja ympäristön suojelemiseksi.
- Tämän tuotteen turvallista käyttöä koskevat ohjeet löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta, joka on saatavana osoitteessa www.fi.weber

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1020232	weber BOND lino comfort 10 L	294 mm	294 mm	237 mm	11 kg	44	6415910047535