

WEBERFLOOR 4736 EPOKSIMAALI



- Hajuton
- Ei sisällä liuotaineita
- Toimii myös kostean betonin päällä
- Itsesiliävä
- Silkkimattapinta

KUVAUS

Vesiohenteinen, 2-komponenttinen epoksimaali.

KÄYTTÖKOHTTEET

Hyväkuntoisten parvekelattioiden sekä muiden katettujen ulkotilojen pinnoitus. Betonilattioiden ja tasoitepintojen maalaus julkisissa tiloissa kuten myymälöissä, ostoskeskuksissa, sekä myös kevyen teollisuuden tiloissa. Soveltuu matalapäästöisyyden (EC1) ansiosta käytettäväksi myös esimerkiksi asuintiloissa.

ALUSTA

Alusta esikäsitellään huolellisesti maalin tartunnan varmistamiseksi. Betonipintojen ja sementtipohjaisten tasoitepintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja kuivat. Paikkaukset ja mahdolliset alustan epätasaisuudet korjataan soveltuvilla Weberin tuotteilla tai weberfloor 4712 Tiivistys-epoksi-hiekkaseoksella. Pöly, rasva, öljy, sementtiliima, irtonainen materiaali ja muut epäpuhtaudet poistetaan esim. timanttihiomalla, jyrsimällä, hiekkapuhaltamalla tai sinkopuhaltamalla. Kiviaineisten pintojen vetolujuuden tulee olla vähintään 1,5 N/mm² ja puristuslujuuden 25 N/mm².

Pohjustus:

Pohjustus suoritetaan weberfloor 4712 Tiivistysepoksilla.

TUOTEKUVAUS

Menekki	250-350 g/m ² /käsittelykerta (betonialustat). Menekki on riippuvainen alustan kunnosta. Kalvon paksuuden tulee olla 0,2-0,3 mm.
Sekoitusuhde Osa A: Osa B	1 : 5 paino-osaa
Käyttölämpötila	(ilma) ≥ +10 °C - ≤ +30 °C. Lämpötilan tulee kuitenkin olla +3 °C yli kastepisteen. (alusta) ≥ +10 °C - ≤ +30 °C. Ilman maksimi suhteellinen kosteus: < 75 % ensimmäiset 24 tuntia levityksen jälkeen.
Työstöaika	min. 65-70 minuuttia
Työvaiheiden välinen odotusaika	Odotusaika ennen uudelleenpinnoitusta 4736 Epoksimaalilla: min. 8 h, maks. 24 h (+10 °C) - min. 8 h, maks. 24 h (+20 °C) - min. 4 h, maks. 16 h (+30 °C).
Kuivumisaika	n. 18 tuntia
Kovettumisaika: Kävelykelkaisu	n. 3 päivää
Kovettumisaika: Normaali käyttö	n. 7 päivää
Koostumus	Nestemäinen
Maalautuoteryhmä 2012	653 Lattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset epoksipintamaalit RL 03
Rakennustuoteluokittelu	E _{II} - EN 13501-1
CE-merkintäkoodi	SR-B1,5-AR0,5-IR5
Värisävy	RAL 7001 Hopeanharmaa, RAL 7023 Sementinharmaa, RAL 7032 Piikivenharmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva ja lämmin min. +10 °C sisätila). Tuote ei saa jäättyä. Kerran jäädyntynyt tuotetta ei tule käyttää.
Pakkaus	10 kg:n yhdistelmäpakkaus
GTIN-koodit	6415991012323 (RAL 7001) 6415991012347 (RAL 7023) 6415991012309 (RAL 7032)
Tuotehyväksynnät	CE, EC1

Sekoitettu pohjuste kaadetaan lattialle ja levitetään niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Tarvittaessa pohjustuskäsittely uusitaan huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa n. 2 tunnin kuluttua "märkää-märälle"-menetelmällä. Pinnoitustyö tulee suorittaa pohjusteen ollessa vielä tahmea.

SEKOITUS

4736 Epoksimaali toimitetaan kaksikomponenttisenä (A = harts ja B = kovetin) valmiiksi annosteltuna. Käyttövalmis maali saadaan sekoittamalla komponentit mekaanisesti keskenään. Komponentti A tyhjenetään kokonaan komponenttiin B ja sekoitetaan heti huolellisesti hidas- kierroksisella (n. 400 rpm) porakonevispilällä vähintään 3

min, kunnes maali on tasalaatuista. On varmistettava, että maali sekoittuu myös astian reunoilta ja pohjasta. Maali tyhjennetään puhtaaseen astiaan ja sekoitetaan lyhyesti uudelleen.

TYÖOHJEET

4736 Epoksimaali kaadetaan sekoituksen jälkeen lattialle ja levitetään tasaisesti mohair-telalla ristivedoin. Tarvittaessa käsittely uusitaan huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. 4736 Epoksimaalia käytetään yleensä laimentamattomana. Imevien alustojen maalaamisessa 1. levityskerralla maalia voidaan ohentaa 5-10 %:ia vedellä. Maali tulee annostella ns. märkää-märälle -menetelmällä.

HUOM!

• Kaikki tuotekortissa mainitut ominaisuudet ovat lämpötilassa +20 °C ja suhteellisessa kosteudessa 65 %. Alhaisemmat lämpötilat hidastavat reaktioprosessia ja suuremmat lämpötilat vastaavasti nopeuttavat.

- Optimaalinen tartunta alustaan riippuu työn suorittamisen huolellisuudesta ja alustan esikäsittelystä. Alustan vetolujuuden tulee olla > 1,5 N/mm².
- Kohde tulee tehdä tuotteista, jotka ovat samasta valmistuserästä. Näin voidaan välttää suuret väriaihtelut.

HUOLTO-OHJE

Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä n. 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Puhdistuskäsittelyä tulee välttää tänä aikana. Pinta puhdistetaan harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Paino	Lavalla	GTIN
1005295	weberfloor 4736 Epoksimaali RAL7001 10kg	10 kg	30	6415991012323
1005294	weberfloor 4736 Epoksimaali RAL7023 10kg	10 kg	30	6415991012347
1005293	weberfloor 4736 Epoksimaali RAL7032 10kg	10 kg	30	6415991012309