

weber base Pohjatasoite



- Erinomainen täyttävyyys
- Sileä maalattava pinta
- Osa- ja ylitasoitukseen
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Käyttövalmis täyttävä ruiskutasoite seinille ja katoille.

KÄYTTÖKOHTEET

Seinien ja kattojen osa- ja ylitasoitukseen. Erityisesti pak-suja täyttöjä vaativiin pohjatasoituksiin.

ALUSTA

Alustan pitää olla puhdas, kiinteä ja kuiva. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten rasva, pöly jne. on poistettava. Varmistetaan, että ruuvin- tai naulankannat eivät ole ylhäällä. Epätasaisuudet hiotaan pois. Aiemmin maalattut pinnat puhdistetaan soveltuvalta pesuliuksella ja huuhdellaan vedellä ennen tasoitteen levittämistä. Ennen tasoitusta tarkistetaan, että vanha maalipinta on hyvin kiinni alustassaan.

Menekki	n. 1,0 l/m ² /1 mm:n kerros tasoituksessa.
Enimmäiskerros pakkaus	max. 8 mm
Käyttölämpötila	Työväiheessä on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +5 °C
Kuivumisaika	Kuivumisaika riippuu pohjamateriaalista, kerros paksuudesta, lämpötilasta, ilmankosteudesta ym.
Sideaine	Kopolymeeri lateksi
Runkoaine	Valkoinen dolomiitti ja kevytfilleri, maksimi raekoko 0,35 mm
Rasitusluokka	RL 01...04
Värisävy	Valkeahko
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, pakkaselta ja suoralta auringonvaloilta suojattuna)
Pakkaus	15 litran säkki
GTIN-koodit	6415910055646 (15 l)
Tuotehyväksynnät	CE, M1

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

TYÖOHJEET

Tasoite levitetään tasoiteruiskulla. Kuivunut pinta hiotaan hiontapaperilla, jonka karkeus on 120-180. Hiontatyössä tulee käyttää suojalaseja ja hengityssuojainta. Hiontapöly poistetaan ennen seuraavaa käsittelyä. Kuivunut pinta voidaan hionnan jälkeen maalata tai tapetoida maalin- ja tapetinvalmistajan ohjeita noudattaen. Tapetin tartunnan parantamiseksi tai uudelleentapetoinnin helpottamiseksi tasoitepinta voidaan pohjustaa weber MD 16 dispersiolla tai pohjamaalata ennen tapetointia. Tapetointivaiheessa tulee seurata tapetinvalmistajan ohjeita työn suorituksen ja tapetointiolosuhteiden suhteen. Tapetoitaessa huoneen lämpötilan tulee olla normaali asumislämpötila.

Työvälineet ja laitteet pestään vedellä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1027268	6415910055646	weber BASE Pohjatasoite 15 l	490 mm	355 mm	120 mm	21.750 kg	40	0