

# weber ready mix glue



- Käyttövalmis
- Seinälaattojen kiinnitykseen sisätiloissa
- Joustava

## KUVAUS

weber ready mix glue on käyttövalmis laattaliima keraamisten laattojen kiinnitykseen seinille sisätiloissa. Tuote on erittäin joustava ja tarttuu hyvin eri alustoille.

## KÄYTTÖKOHTTEET

Laattojen kiinnitys seinäpinnoille kuivissa sisätiloissa.

## ALUSTA

Soveltuvia alustoja ovat betoni (RH<90%), kevytbetoni, kipsikartonkilevyt, tasoitetut muuratut rakenteet ja semmenttipohjaiset tasoitteet.

## ESIKÄSITTELY

Alustan täytyy olla soveltuva laattojen kiinnitykseen. Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen eikä siinä saa olla

## NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/UoP2	/UoP3
1028909	6415910058821	weber ready mix glue Kaakeliliima 5kg	197 mm	197 mm	156 mm	5 kg	120	0

Menekki	4 mm hammaslasta n. 2,2 kg / m <sup>2</sup> . 6 mm hammaslasta n. 3,0 kg / m <sup>2</sup> . 8 mm hammaslasta n. 3,8 kg / m <sup>2</sup> .
Enimmäiskerros paksuus	5 mm
Käyttölämpötila	+10 ... +25 °C
Avoin aika	n. 15 min (+20 °C ja 50% RH)
Kuivumisaika	1-2 vrk kuivumisolosuhteista riippuen
Saumattavissa	1-2 vrk laatoituksesta
Sideaine	Muovidispersio
Luokitus	D1 (EN 12004)
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä, avaamattomassa pakkauksessa. Säilytettävä kuivassa ja lämpimässä. Ei saa jäättyä.
Pakkaus	5 kg purkki
GTIN-koodit	6415910058821 (5 kg)
Tuotehyväksynnät	CE

tartuntaa heikentäviä aineita kuten pölyä. Voimakkaasti imevät alustat pohjustetaan weber MD 16 Dispersiolla tuotekortin ohjeiden mukaisesti.

## TYÖOHJEET

Laasti levitetään alustalle painaen hammaslastan sileällä reunalla ja kammataan auki lastan hammastetulla reunalla. Laatat kiinnitetään märkään liimapintaan niitä samalla liikuttaen. Liiman tarttuvuus tarkistetaan aika ajoin. Laatan tartuntapinnan tulee olla täysin liiman peitossa.

## HUOM!

Imevillä alustoilla ja korkeissa lämpötiloissa avoinaika lyhenee. Viileässä liiman kuivumisaika pitenee.

## VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.