

PIERI® LM 200 MUOTINIRROTUSAINE



- Kierrätysöljypohjainen
- Käyttövalmis

KUVAUS

Suunniteltu elementtiteollisuuden ja työmaiden hankalien kohteiden muotininrotukseen. Pieri® LM 200 on kierrätysöljypohjainen muotininrotusaine vaikeisiin olosuhteisiin. Kohteisiin, joissa kylmät sääolosuhteet tai kohteisiin, joissa tarve erittäin kovalle tärytykselle.

KÄYTTÖKOHTEET

Työmaamuoteille ja muottielementeille: puu, teräs, syntetttinen (ei polyuretaani).

Käyttökohteet:

- Elementtiteollisuus
- Valmisbetoni työmaat

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1027744	VV Pieri LM 200 Muotininrotusaine 1000L	1200 mm	1200 mm	1000 mm	1000 kg	1	3701019701175

TUOTEKUVAUS

Menekki	Riittoisuus n. 50 m ² /l
Leimahduspiste	+97 °C (suljetun kupin menetelmä °C:ssa 101,3 kPa:n paineessa)
Koostumus	Meripihkasta vaaleanruskeaan nesteeseen. Väri- vaihtelut ovat luontaisia tuotteelle, mutta eivät vaikuta laatuun tai suorituskykyyn.
Tiheys	0,86 ± 0,02 (+20 °C)
Viskositeetti	25 ± 10 cSt (+20 °C)
Varastointiolosuhteet	Jäättyessä tämä tuote säilyttää ominaisuutensa. Sulatuksen jälkeen tarvitaan tehokasta sekoitusta täysin homogeeniselle tuotteelle. Säilyy 5 vuotta valmistuspäivästä, edellyttäen, että tuote säilytetään avaamattomassa pakkauksessa.
Pakkaus	220 litran tynnyri 1000 litran IBC kontti
GTIN-koodit	3701019701175 (1000 l)

TYÖOHJEET

- Levitä ruiskuttamalla ilman pyyhkimistä
- Ruiskuta tasainen kerros, ilman vajaita ja ylimääräisiä kohtia
- Riittoisuus noin 50 m²/l

Suosittelava varustus:

- Suutintyyppi: TPU 73-0116
- Ruiskutusetaisyys: x10 (Ø=1.5mm)
- Paine: 3-4 bar

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Lisätietoja ja neuvoja tuotteidemme käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä on uusimmassa käyttöturvallisuustiedotteessa.