

# PIERI® CIRE E-31 SYNTEETTINEN MUOTINIRROTUSAINE



- Käyttövalmis

## KUVAUS

Pieri Cire E-31 -tuotteella saadaan korkealaatuisia arkkitehtonisia betonipintoja, joita käytetään sellaisenaan tai jotka käsitellään edelleen hiekkapuhalluksella, kiillottamalla tai vasaroinnilla. Tuotetta voidaan käyttää valkosementille, harmaalle tai värilliselle betonille. Pieri Cire E-31 -tuotetta käytetään erityisesti ohuelle itsetiivistyvälle betonille tai betonille, jota ei tärytetä.

## KÄYTTÖKOhteet

Betonelementit tai muotit: puu, teräs, synteettinen (ei polyuretaani).

Käyttöalueet:

- Elementtivalmistus
- Rakentaminen/rakennustoiminta
- Arkkitehtoniset betonelementit

## HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

- Happopestyn pinnan saamiseksi suosittelemme käyttämään irrotusainetta, joka tuottaa vähemmän kiiltävän pinnan happopesuvaikutuksen avustamiseksi, tässä tapauksessa Pieri Cire C-32.

## TUOTEKUVAUS

Menekki	Riittoisuus n. 30 m <sup>2</sup> /l
Leimahduspiste	+42 °C (suljettu astia °C, paine 101,3 kPa)
Tiheys	0,83 ± 0,02 (+20 °C)
Viskositeetti	6 cSt (+20 °C)
Värisävy	Vaalean-tummanekeltainen neste. Väri vaihtelut ovat tuotteelle ominaisia eivätkä vaikuta sen laatuun tai suorituskykyyn.
Varastointiolosuhteet	Tuote säilyttää ominaisuutensa myös jäätyneenä. Sulamisen jälkeen tuote on ravistettava perusteellisesti täysin tasaisen tuotteen saamiseksi. Säilyvyys 24 kuukautta valmistuspäivästä edellyttäen, että tuote säilytetään avaamattomassa pakkauksessa.
Pakkaus	220 litran tynnyri 1000 litran kontti

- Käytä Pieri Cire E-31 -tuotetta ainoastaan muottipinnoilla. Tuotetta ei suositella elementtien takapinnan suojaamiseen.
- Käyttöä ei suositella, jos irrotusaineen levittämisen ja betonin valun välillä on useita päiviä. Jos tuote altistuu pitkiä aikoja auringonvalolle, se saattaa muodostaa tahmaisen kalvon. Tähän käyttöön suosittelemme Pieri LM-33 -tuotetta.

## TYÖOHJEET

- Levitetään ruiskulla ilman pyyhkimistä.
- Levitä tasainen kerros koko pinnalle, vältä liiallista määrää.
- 15-20 minuutin kuivumisaika tarvitaan ennen betonin valua.
- Riittoisuus noin 30 m<sup>2</sup>/l

Suosittelava varustus:

- Suutintyyppi: TPU 73-0116
- Ruiskutusetaisyys: x10 (Ø=1.5mm)
- Paine: 3-4 bar

## KÄYTTÖTURVALLISUUS

Lisätietoa ja neuvoja tuotteidemme käsittelystä, säilytyksestä ja hävittämisestä on saatavilla viimeisimmästä käyttöturvallisuustiedotteesta.