

weber Aquaclean – AquaBalance- teknologialla



- Uuden sukupolven AquaBalance-teknologialla varustettu julkisivun suojamaali
- Kustannustehokas pidettyneen huoltovälin ansiosta
- Hydrofiilinen pinta tasapainoisella kosteuden hallinnalla, ennalta ehkäisten julkisivun likaantumista
- Erinomainen ja kestävä suoja julkisivukasvuston muodostumista vastaan
- Avoin vesihöyryn diffuusiolle
- Helppokäyttöinen, liuotinvapaa
- Erinomainen peittookyky

KUVAUS

Käyttövalmis, vesiohenteinen silikonihartsipohjainen maali kiviaineisten julkisivupintojen maalaukseen.

KÄYTTÖKOHTEET

- Ensiluokkaisena silikonihartsijulkisivumaalina, joka tarjoaa erinomaisen ja kestäväen suojan kasvustoa vastaan ennaltaehkäisten julkisivujen likaantumista.
- Voidaan käyttää yhdessä muiden Aquabalance-teknologialla varustettujen tuotteiden kanssa, katso weber TopDry-tuotesarja.
- Tuote soveltuu sementtirikkaiden paksurappausten maalaukseen, joiden kalkkisementtisuhde (KS-suhde) on KS 50/50 tai lujemmat/sementtirikkaammat.
- Sementtipohjaisten ohutrapattujen pintojen maalaus sekä betonipintojen maalaus.
- Silikonihartsipinnoitteella käsiteltyjen pintojen maalaus.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tartunnaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan tuotteelle soveltuva (ks. kohta Käyttökohteet). Maalausalustan uuden laastipinnan tulee

Menekki	n. 0,4 l/m ² 2 käsittelyä n. 0,2 l/m ² 1 käsittely Menekit ovat ohjeellisia ja vaihtelevat alustan ja työtavan mukaan.
Raekoko	< 100 µm
Koostumus	Silikonihartsit, orgaaniset sideaineet, lisäaineet parempaa työstettävyyttä ja alustaan tarttumista varten, laadukkaat pigmentit, ilman biosidisia julkisivunsuoja-aineita.
Vesihöyrynläpäisevyys	S _d < 0,14 m (EN 1062-1)
Tiheys	1,3-1,5 g/cm ³
Kiiltoaste	Matta.
Kalustusuusitus	Harja, sivellin, tela tai ilmaton ruisku.
Varastointiolosuhteet	Tuote säilyy alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa vähintään 12 kuukautta, jos se säilytetään pakkaselta suojattuna ja auringonvalolta suojattuna (+5 °C - +30 °C lämpötilassa). Pakkanen tuhoaa tuotteen. Sulatuksen jälkeen sitä ei saa käyttää.
Pakkaus	15 litran muovinen astia.
GTIN-koodit	6415910056742 (Tilausvärit, Tampere) 6415910056735 (Tilausvärit, Vantaa)
Tuotehyväksynnät	M1

olla kovettunut ja kuivunut vähintään 7 vrk tai laastin ja olosuhteiden vaatimustason mukaan. Kaikki maalattavat pinnat on puhdistettava huolellisesti. Huoltomaalauksessa huonokuntoinen ja heikosti alustassaan kiinni oleva vanha orgaaninen maali tai pinnoite poistetaan esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Kaikki huoltomaalattavat pinnat tulee puhdistaa ennen maalaustyön aloitusta. Vanhan maalin poisto ja puhdistustyöstä suositellaan aina mallityön tekemistä ja hyväksymistä ennen maalaustyön suoritusta. Alustan tulee antaa kuivua riittävästi pesutyön jälkeen ennen maalauksen aloittamista. Mikäli vanha pinnoitus tai maalaus sisältää asbestia, valitaan poistomenetelmä asbestimääräysten mukaisesti. Vaurioitunut tai epätasainen betoni- ja rappauspinta paikataan ja tasoitetaan ennen maalausta Weberin korjauslaasteilla.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

- Vanhojen rappausten/laastien korjaustöissä on varmistettava, että korjatut pinnat vastaavat rakenteeltaan, lujuudeltaan ja huokoisuudeltaan vanhan rappauksen/laastin vastaavia, jotta vältetään mahdollisten materiaali-erojen/-rajojen aiheuttamat värivoikkeamat valmiissa maalipinnassa.
- Tässä tuotekortissa mainitut menekkiluvut viittaavat tavanomaiseen referenssialustan menekkiin. Menekki voi vaihdella maalausalojen ja käyttökohteiden vaihtelevuudesta johtuen.
- Tilaa mahdollisuuksien mukaan koko rakennustyömaan materiaalimäärä yhdellä kertaa. Jos tuotepakkauksissa on eri eränumeroita, sekoita ne keskenään.

TYÖOHJEET

- Maalaustyön ja kuivumisen aikana ilman, materiaalien ja alustan lämpötila ei saa laskea alle +5 °C ja suhteellisen kosteuden tulee olla aina < 80 %. Kuivumisen aikana on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C vähintään 7 vrk pinnoittamisesta. Maksimi lämpötila on +30 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Pinnoitusta/maalausta suorassa auringonvalossa, sateella tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Huom! Maalin täytyy kuivua kovettuakseen, joten saiteisena ja kylmänä syksynä on maalaustyö lopetettava riittävän ajoissa ennen pakkaskautta.
- Suojaa kaikki alueet, joita ei maalata. Huomioi, että maalaustyö aiheuttaa roiskeita ja varmista riittävän laajan alueen suojaus ennen työn aloitusta.
- Sekoita pakkauksen sisältö hyvin sähköporalla ja sopivalla sekoittimella; säädä sakeutta/koostumusta alustan mukaan. Maalaustyö tehdään kahden kerroksen työnä. Maalia voidaan ohentaa tarpeen mukaan puhtaalla vedellä alla olevien maksimimäärien mukaisesti:
- Ensimmäinen kerros/pohjamaalaus: laimenna weber Aquacleania puhtaalla vedellä max. 10 %:lla.
- Toinen kerros/pintamaalaus: laimenna weber Aquacleania puhtaalla vedellä max. 5 %:lla.
- Noudata vähintään 12 tunnin kuivumisaikaa pohja- ja pintamaalikerroksen välillä.
- Käytä vain korkealuokkaisia työkaluja: harja, sivellin, tela (korkealla nukalla) tai ilmaton ruisku.
- Levitä pääsääntöisesti reunatonta ohutta ja tasaista pintaa. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina maalataan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten esimerkiksi liikuntasaumojen

kohdalle tai syöksytorvien taakse. Työskentele keskeytyksettä ”märkää-märälle”-periaatteella pintamaalin levittämisessä, välttääksesi työnaikaisia saumoja.

- Puhdista sekoitusvälineet ja työkalut vedellä heti työn päätyttyä. Kovettunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.

HUOM!

Optimoidun kosteudenhallintansa ansiosta weber Aquaclean tarjoaa erittäin korkean ja kestäväen suojan kasvustoa vastaan. Tämän suojan saavuttamisen edellytyksenä on tässä tuotekortissa kuvattu oikea käyttö.

Jatkuva tavanomaisesta poikkeava kosteustaso ja likaantumisen esim. käytettäessä tuotetta sokkelimaalaukseen tai puutteellinen vedenohjaus ja puiden istuttaminen rakennusten lähelle voivat edistää julkisivukasvuston muodostumista.

HUOLTO-OHJE

Uudelleenmaalaus tai huoltomaalaus voidaan tarvittaessa tehdä vastaavalla materiaalilla.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1027987	6415910056742	weber Aquaclean TILVÄRI 15 L	390 mm	300 mm	275 mm	20.550 kg	24	0
1027986	6415910056735	weber Aquaclean TILVÄRI 15 L V	390 mm	300 mm	275 mm	20.550 kg	24	0