

WEBER MB KOSTEUSSULKU



- Kosteussulku estää vesihöyryn kulkeutumista rakenteeseen
- Pohjusteeksi ennen vedeneristysmassan levitystä
- Kosteussulku keittiön välitilaan ja WC:n seiniin ennen laatoitusta
- Kosteussulku kipsilevylattioihin ennen laatoitusta
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste

KUVAUS

Muovidispersioon perustuva kosteussulkuaine ja pohjuste.

KÄYTTÖKOhteet

Märkätilojen seinien, lattioiden ja tarvittaessa katon pohjustaminen ja kosteussuojaus ennen weber vedeneristeen levitystä tai laatoitusta. Vedeneristyksessä tulee noudattaa Weberin Vedeneristys-työohjeita. Kosteussulku voidaan käyttää höyrynsulkuna myös muun tyyppisissä rakenteissa rakennesuunnittelijan harkinnan mukaan. MB Kosteussulku on osa weberSafe vedeneristysjärjestelmää. Ei sovellu käytettäväksi uima-altaissa, kylmilleen jäävissä tiloissa eikä saunan seinissä tai katoissa.

ALUSTA

Alustaksi sopivat kiviainespohjaiset materiaalit kuten betoni ja sementtiseidatut tasot, kipsikartonkilevyt sekä muut märkätiloihin soveltuvat levyt. Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, pölytön sekä riittävän luja. Mahdolliset epäpuhtaudet, kuten sementtiliima, on poistettava esim. hiomalla ja imuroimalla. Alusta on tarvittaessa tasoitettava tarkoitukseen soveltuvilla Weberin seinä- ja lattiatasoiteilla ohjeen mukaan. Alustan on täytettävä SisäRYL 2013:n tasaisuus- ja lujuusvaatimukset. Alustan

TUOTEKUVAUS

Menekki	Ohennettuna: n. 0,1 l/m ² . Ohentamattomana: n. 0,2 l/m ² .
Käyttölämpötila	+15...+30 °C.
Lämpötilan kesto	< +60 °C
Kuivumisaika	Käsittelyjen välillä n. 30 min. Toisen käsittelyn jälkeen n. 2 h (T=23 °C, RH 50 %).
Värisävy	Vihreä
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila +5...+30 °C). Ei saa jäättyä!
Pakkaus	3 litran tai 10 litran pakkaus
GTIN-koodit	6415910057947 (3 l) 6415910057930 (10 l)
Tuotehyväksynnot	Eurofins142/00, M1, EPD

sekä ympäröivän ilman lämpötilan on oltava +15...+30 °C. Alustan suhteellinen kosteus RH saa olla enintään 90 %. Tilan tuuletuksesta on huolehdittava.

TYÖOHJEET

Käyttö vedeneristeen pohjusteena:

Asennuksessa noudatetaan weberSafe vedeneristysjärjestelmän työohjetta!

Käyttö pohjusteena/kosteussulkuna kuivan tilan laatoituksissa:

MB Kosteussulku voidaan käyttää mm. keittiön välitilan laatoitusten alla kosteussulkuna. MB Kosteussulku harjataan imeville alustoille 1:2 puhtaalla vedellä ohennettuna. Tämän jälkeen levitetään vielä kerros ohentamatonta MB Kosteussulku. Mikäli alustana on kipsikartonkilevy, riittää käsittely ohentamattomalla MB Kosteussulkulla.

Tehtäessä kuivien tilojen lattialaatoituksia kipsikartonkilevyn päälle, pohjustetaan levy ennen laatoitusta ohentamattomalla MB Kosteussulkulla.

HUOM!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Varastointi ja kuljetus: +5...+30 °C.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

