

29.12.2025  
Korvaa 13.11.2024

## VEDENERISTEEN OSAKORJAUS

weberSafe ja weberFast Vedeneristysjärjestelmät

Lainaus ohjekortista RT 103811 Märkätilojen korjaus:

*Märkätilan nestemäisenä levitetty, alle 10 vuotta vanha vedeneristys voidaan uusida osakorjauksena, esimerkiksi yksittäisten laattojen korjauksen yhteydessä tai kun lattiakaivon ja vedeneristyksen liitos korjataan. Vedeneristyksen oletetaan muualla täyttävän nykyiset vaatimukset. Vedeneristyksen osakorjaus ei pidennä alkuperäisen vedeneristyksen teknistä käyttöikää. Yli 10 vuotta vanhoissa vedeneristeissä osakorjauksen soveltuvuus kohteeseen tulee arvioida huolellisesti esimerkiksi rakennesuunnittelijan tai märkätilarakenteisiin perehtyneen asiantuntijan toimesta, huomioiden myös alkuperäisen vedeneristeen jäljellä olevan käyttöiän muilla alueilla. Vanhemmissa vedeneristyksissä lyhytikäisiä huoltokorjaustyyppisiä paikallisia korjauksia voidaan tehdä, jotta kylpyhuoneen käyttöikää voidaan jatkaa tiedossa olevaan peruskorjausajankohtaan saakka.*

Vedeneristyksen toiminta edellyttää yhtenäistä ja ehjää vedeneristyskerrosta. Rikkoutuneen vedeneristeen korjaus edellyttää, että vanha ja uusi eriste saadaan kunnolla limitettyä toisiinsa ja vedeneristyksestä siten tehtyä yhtenäinen. Tämä on mahdollista vain silloin, kun vanhaa eristettä jätetään ehjänä kiinni alustaan riittävästi.

Korjauksen onnistuminen riippuu lähes yksinomaan tekijän ammattitaidosta ja huolellisuudesta. Mitä kriittisemmässä paikassa korjauksia tehdään, sitä tarkemmin on syytä miettiä soveltuvaa korjaustapaa sekä korjauksen riittävää laajuutta.

### Työvaiheet

Laatoitusta poistetaan korjattavalta alueelta siten, että alla olevaa ehjää ja hyvin alustassa kiinni olevaa vedeneristettä saadaan limitystä varten näkyviin vähintään 30mm. Vanhan vedeneristeen pinta puhdistetaan huolellisesti ja varoen laastijäänteistä esim. hiomalla. Puhdistus on tärkeää sillä eristeen pintaan jätetty laasti tai muut epäpuhtaudet heikentävät tartuntaa ja saattavat johtaa vettä kerrosten väliin ja liittyviin rakenteisiin. Vanhan vedeneristeen pintaa ei pohjusteta, vaan uusi vedeneriste levitetään suoraan vanhan eristepinnan päälle. Vedeneristys tehdään samalla tuotteella kuin alkuperäinen eristys.

Työssä on noudatettava käytetyn vedeneristysjärjestelmän uusimpia työohjeita. Osakorjausohjeen soveltuvuus varmistetaan kohdekohtaisesti. Osakorjauksen toteutuksesta ja toimivuudesta vastaa korjaustyön suorittaja tai työn tilaaja.

