

# weber KT+ Valmistasoite



- Valkoinen ruiskutettu kattopinta
- Hyvät työominaisuudet ja täyttävyyys
- Pinta- ja pohjatasoitukseen

## KUVAUS

Käyttövalmis valkoinen kevyt ruiskutasoite sisäseinien ja -kattojen tasoittamiseen sekä kipsikartonkilevyjen koneelliseen saumaukseen.

## KÄYTTÖKOHTTEET

Soveltuu kaikille tavallisille seinä- ja kattopinnoille ohueen tasoittamiseen ja kattopintojen ruiskuttamiseen. Tuote täyttää CE-merkinnän vaatimukset kipsikartonkilevyjen saumaukseen EN 15963 standardin osalta.

## ALUSTA

Alustan pitää olla puhdas, kiinteä ja kuiva. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten rasva, pöly jne. on poistettava. Varmistetaan, että ruuvin- tai naulankannat eivät ole ylhäällä. Epätasaisuudet hiotaan pois. Aiemmin maalatut pinnat puhdistetaan soveltuvalla pesuliuksella ja huuhdellaan vedellä ennen tasoitteen levittämistä. Ennen tasoitusta tarkistetaan, että vanha maalipinta on hyvin kiinni alustassaan.

Menekki	n. 1,0 l/m <sup>2</sup> /1 mm:n kerros tasoituksessa.
Käyttölämpötila	Työväihteessä on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +5 °C
Kuivumisaika	Kuivumisaika riippuu pohjamateriaalista, kerrospaksuudesta, lämpötilasta, ilmankosteudesta ym.
Sideaine	Kopolymeeri lateksi
Runkoaine	Valkoinen dolomiitti ja kevytfilleri, maksimi raekoko 0,2 mm
Rasitusluokka	RL 01...04
Värisävy	Valkoinen
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, pakkaselta ja suoralta auringonvaloilta suojattuna)
Pakkaus	15 litran muovisäkki
GTIN-koodit	6415910042905 (15 l)
Tuotehyväksynät	CE, M1

## HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

## TYÖOHJEET

Tasoite levitetään tasoiteruiskulla. Kuivunut pinta hiotaan hiontapaperilla, jonka karkeus on 100-120. Hiontatyössä tulee käyttää suojalaseja ja hengityssuojainta. Hiontapöly poistetaan ennen seuraavaa käsittelyä. Kuivunut pinta voidaan hionnan jälkeen maalata tai tapetoida maalin- ja tapetinvalmistajan ohjeita noudattaen. Tapetin tartunnan parantamiseksi tai uudelleentapetoinnin helpottamiseksi tasoitepinta voidaan pohjustaa weber MD 16 dispersiolla tai pohjamaalata ennen tapetointia. Tapetointivaiheessa tulee seurata tapetinvalmistajan ohjeita työn suorituksen ja tapetointiolosuhteiden suhteen. Tapetoitaessa huoneen lämpötilan tulee olla normaali asumislämpötila. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1016885	6415910042905	weber KT+ Valmistasoite 15L	490 mm	355 mm	120 mm	21.750 kg	40	0