

# weber V+ Hienotasoite



- Kerrospaksuus 5 mm saakka/tasoituskerta
- Sileä maalattava pinta
- Kulutusta kestävä pinta
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

## KUVAUS

Sementtideaaineinen kosteuden kestävä pohja- ja pinta-tasoite sisäseinien ja -kattojen tasoitukseen.

## KÄYTTÖKOHEET

Kuivien ja kosteiden tilojen seinä- ja kattopintojen tasoittaminen. Soveltuvat alustat ovat kiviaineiset pinnat kuten betoni sekä esim. weber TT+ Täyttötasoitteella tai weber 410 Ohutrappauslaastilla tasoitetut pinnat.

## ALUSTA

Alustan, josta on poistettu riistees, tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ja pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

## HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Tasoitteen kulutuksenkestävyyttä ja tartuntaa esim. maalatuilla alustoilla voidaan parantaa korvaamalla 10 % sekoitusvedestä weber MD 16 dispersiolla. Tartuntasiltana ennen tasoitusta voidaan myös käyttää weber rex fix Saneerauslaastia tai pohjatasoitus voidaan tehdä suoraan

Menekki	n. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /1 mm:n kerros
Suosittelava kerrospaksuus	Osittain tasoitus: enintään 5 mm, kokonaan tasoitus: 1-3 mm/kerta
Vedentarve	n. 5,6-6,4 l/20 kg
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 3 tuntia veden lisäyksestä
Kovettumisaika	Saavuttaa n. 50 % loppulujuudestaan 7 vuorokaudessa. Kylmissä olosuhteissa lujuudenkehitys hidastuu oleellisesti.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Kalkkikivi, < 0,4 mm
Tartuntalujuus 28 vrk	> 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+20°C, 65 % RH)
Puristuslujuus 28 vrk	> 6 MPa (+20°C, 65 % RH)
Rasitusluokka	RL 01...05
Vesitiivisyys	Vedenkestävä, ei vesitiivis
Maalautuoteryhmä 2012	443.22 Märkätilojen tasoitteet, 813 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05.
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910020903 (20 kg)
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Avainlippu

weber 410 Ohutrappauslaastilla. Vanhan maalin sementin alkalisuudenkestävyys on varmistettava koelevityksellä.

Vedeneristettävät seinät:

Vedeneristettävät seinät tulee tasoittaa weber MT Märkätilatasoiteella. Tarvittavat oikaisut tehdään weber TT+ Täyttötasoiteella.

## SEKOITUS

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään 5,6-6,4 litraan puhdasta vettä (28-32 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 3-5 min laastisekoittimella. Tasoitemassaa seiotetaan n. 10 min, jotta sideaineet liukenevat. Uudelleen-sekoituksen jälkeen tasoitemassa on valmis käytettäväksi. Käyttöaika on n. 3 tuntia (+20 °C) veden lisäyksestä. Veden lämpötilan tulee olla +10...+40 °C. Massan lämpötilan on oltava yli +10 °C.

## TYÖOHJEET

Tasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräslipalla. Osittain tasoituksessa käytetään n. 30 cm leveää teräslastaa. Kokonaan tasoituksessa käytetään n. 80 cm pitkää teräslippaa ja tasoitus suoritetaan kohtisuoraan edellistä vetoa vastaan. Ylimääräinen tasoite otetaan talteen ja

käytetään uudestaan. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on täysin kovettunut (n. 1-2 vrk) ennen seuraavan tasoitekerroksen vetoa. Kuivunut tasoite hiotaan hienolla hiontapaperilla ennen seuraavaa tasoitekäsittelyä. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

### JÄLKIHOITO

Kuivissa olosuhteissa varmistetaan tasoitteen kovettuminen suorittamalla jälkikostutus vettä sumuttaen. Ohuita kerroksia (min. 1 mm) tehtäessä on kostutustarve huomioitava!

### PINNOITUS

Kovettunut tasoitepinta voidaan maalata sementin alkalisuutta kestäväällä maalilla tai tapetoida.

### HUOM!

V+ Hienotasoitetta ei voida käyttää vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoite tai weber LR+ Pintatasoite tai heikkojen kalkkirappausten päälle. V+ Hienotasoite ei myöskään sovellu lattioiden oikaisuihin tai tasoituksiin. Vedeneristyksen alla tasoitteena käytetään weber MT Märkätilatasoitetta. Tasoitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

### HUOLTO-OHJE

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa uudeleen Weberin seinätasoiteilla.

### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

### NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1011519	6415910020903	weber V+ Hienotasoite 20 kg	531 mm	269 mm	122 mm	20 kg	48	0