

Chryso® Dem Clarol W31 Synteettinen muotinirrotusaine



- Käyttövalmis
- Korkea ruosteenestosuoju

KUVAUS

Chryso® Dem Clarol W31 -tuotteella saadaan korkealaatuisia arkkitehtonisia betonipintoja, joita käytetään sellaisenaan tai jotka käsitellään edelleen hiekkapuhalluksella, kiillottamalla tai vasaroinnilla. Tuotetta voidaan käyttää valkosementille, harmaalle tai värilliselle betonille. Chryso® Dem Clarol W31 -tuotetta käytetään erityisesti ohuelle itsestivistyvälle betonille tai betonille, jota ei täyrytetä.

KÄYTTÖKOhteet

Betonielementit tai muotit: puu, teräs, synteettinen (ei polyuretaani).

Käyttöalueet:

- Elementtivalmistus
- Rakentaminen/rakennustoiminta
- Arkkitehtoniset betonielementit

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

- Happopestyn pinnan saamiseksi suosittelemme käyttämään irrotusainetta, joka tuottaa vähemmän kiiltävän pinnan happopesuvaikutuksen avustamiseksi, tässä tapauksessa Pieri Cire C-32.
- Käytä Chryso® Dem Clarol W31 -tuotetta ainoastaan muottipinnoilla. Tuotetta ei suositella elementtien takapinnan suojaamiseen.

Menekki	Riittoisuus n. 30 m ² /l
Leimahduspiste	+42 °C (suljettu astia °C, paine 101,3 kPa)
Tiheys	0,83 ± 0,02 (+20 °C)
Viskositeetti	6 cSt (+20 °C)
Värisävy	Vaalean-tummankehtainen neste. Väri vaihtelut ovat tuotteelle ominaisia eivätkä vaikuta sen laatuun tai suorituskykyyn.
Varastointiolosuhteet	Tuote säilyttää ominaisuutensa myös jäätyneenä. Sulamisen jälkeen tuote on ravistettava perusteellisesti täysin tasaisen tuotteen saamiseksi. Säilyvyys 24 kuukautta valmistuspäivästä edellyttäen, että tuote säilytetään avaamattomassa pakkauksessa.
Pakkaus	25 litran astia 220 litran tynnyri 1000 litran IBC-kontti
GTIN-koodit	3701019706316 (25 l) 3701019706330 (220 l) 3701019706354 (1000 l)

- Käyttöä ei suositella, jos irrotusaineen levittämisen ja betonin valun välillä on useita päiviä. Jos tuote altistuu pitkiä aikoja auringonvalolle, se saattaa muodostaa tahmaisen kalvon. Tähän käyttöön suosittelemme Pieri LM-33 -tuotetta.

TYÖOHJEET

- Levitetään ruiskulla ilman pyyhkimistä.
- Levitä tasainen kerros koko pinnalle, vältä liiallista määrää.
- 15-20 minuutin kuivumisaika tarvitaan ennen betonin valua.
- Riittoisuus noin 30 m²/l

Suosittelava varustus:

- Suutintyyppi: TPU 73-0116
- Ruiskutusetaisyys: x10 (Ø=1.5mm)
- Paine: 3-4 bar

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Lisätietoa ja neuvoja tuotteidemme käsittelystä, säilytyksestä ja hävittämisestä on saatavilla viimeisimmästä käyttöturvallisuustiedotteesta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Chryson suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1027747	3701019706316	VV Chryso Dem Clarol W31 25L	390 mm	285 mm	255 mm	25 kg	30	
1027746	3701019706330	VV Chryso Dem Clarol W31 220L	1200 mm	800 mm	1200 mm	220 kg	4	
1028149	3701019706354	Chryso Dem Clarol W31 IBC - 1000L	1200 mm	1200 mm	1000 mm	1000 kg	1	