

Chryso® Dem Evia 115 Biohajoava muotiniirrotusaine



- Ei sisällä aromaattisia liuottimia.
- Ei vaikuta betonipinnan tarttuvuuteen.

KUVAUS

Käyttövalmis muotiniirrotusaine, joka on valmistettu kasvisperäisistä raaka-aineista.

KÄYTTÖKOHTEET

Soveltuvat pinnat: puu, teräs, synteettinen (ei polyuretaani)

Käyttöalueet:

- Betonielementit
- Esijännitetty betoni
- Betonilaatat

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

- Ei sovellu käytettäväksi suoja-/varastoöljyksi teräsmuotteille
- Erikoismuottia (synteettinen tai PU-tyyppinen pinta) tai valkosementtiä käytettäessä on suositeltavaa tehdä ennakkotesti ennen normaalia käyttöä. Jos tuote

Menekki	Riittoisuus n. 50 m ² /l
Käyttölämpötila	Alhaisin käyttölämpötila -10 °C
Leimahduspiste	> 90 °C
Koostumus	Neste
Biohajoavuus	> 60 % 28 päivän jälkeen (EN ISO 9408 - OECD 301 F mukaisesti)
Tiheys	< 1,000 kg/dm ³
Viskositeetti	Kinemaattinen viskositeetti: > 20,5 mm ² /s (+20 °C)
Värisävy	Keltainen
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 24 kuukautta valmistuspäivämäärästä.
Pakkaus	20 litran kanisteri 215 litran tynnyri 1000 litran IBC-kontti
GTIN-koodit	3564920024609 (20 l)

jäätyy, tuotteen ominaisuudet palautuvat sulatuksen ja sekoittamisen jälkeen (kunnes tuote on jälleen täysin homogeeninen).

TYÖOHJEET

- Levitä ruiskulla pyyhkimättä.
- Levitä ohut tasainen kerros.
- Riittoisuus noin 50 m² per litra.

Suosittelava varustus:

- Suutintyyppi: TPU 73-0116
- Ruiskutusetaisyys: x10 (Ø=1.5mm)
- Paine: 3-4 bar

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Lue käyttöturvallisuustiedotteet huolellisesti ennen käyttöä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Chryson suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1027368	3564920024609	VV Chryso Dem Bio 15 Muottiöljy 20 L	390 mm	285 mm	255 mm	17.920 kg	26	
1028864		VV Chryso Dem Evia 115 215L	600 mm	600 mm	950 mm	220 kg	2	
1028862		VV Chryso Dem Evia 115 IBC	1200 mm	1000 mm	800 mm	1000 kg	1	