

# Chryso® Dem Elio 100

## Mineraaliöljypohjainen irrotinaine



- Tehokas muotinirrotusöljy
- Kierrätysmateriaaleista valmistettu
- Käyttövalmis

### KUVAUS

Suunniteltu helppoon elementti- ja valmisbetonin muottipurkuun niin tehdas- kuin työmaaolosuhteissa. Chryso® Dem Elio 100 on jalostettu kierrätetystä materiaalista.

### KÄYTTÖKOHTEET

Soveltuvat pinnat: puu, teräs, synteettinen (ei polyuretaani)

Käyttöalueet:

- Elementtiteollisuus
- Paikallavalu

Menekki	Riittoisuus n. 50 m <sup>2</sup> /l
Käyttölämpötila	Alhaisin käyttölämpötila -15 °C (muotin pintalämpötila)
Leimahduspiste	+98 °C (suljettu kuppi, 20°C/101,3 kPa)
Tiheys	0,86 ± 0,02 kg/dm <sup>3</sup> (+20 °C)
Viskositeetti	25 ± 10 cSt (+20 °C)
Värisävy	Ruskehtava liuos. Sävyeroja esiintyy, mutta ne eivät vaikuta ominaisuuksiin tai tuloksiin.
Varastointiolosuhteet	Noudata paikallisia säilytysmääräyksiä. Tämä tuote kestää pakkasta, mutta vaatii voimakkaasti sekoittamista homogenoituaakseen sulatuksen jälkeen. Säilyvyys: 5 vuotta valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus).
Pakkaus	25 litran kanisteri 220 litran tynnyri 1000 litran IBC-kontti
GTIN-koodit	3701019701151 (25 l)

### TYÖOHJEET

- Levitä ruiskulla pyyhkimättä.
- Levitä ohut tasainen kerros.
- Riittoisuus noin 50 m<sup>2</sup> per litra.

Suosittelava varustus:

- Suutintyyppi: TPU 73-0116
- Ruiskusetäisyys: x10 (Ø=1.5mm)
- Paine: 3-4 bar

### KÄYTTÖTURVALLISUUS

Lue käyttöturvallisuustiedotteet huolellisesti ennen käyttöä.

### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Chryson suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

### NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1027370	3701019701151	Pieri LM 100 25L	520 mm	295 mm	255 mm	21.500 kg	30	