

weber MB Kosteussulku



- Kosteussulku estää vesihöyryn kulkeutumista rakenteeseen
- Pohjusteeksi ennen vedeneristysmassan levitystä
- Kosteussulku keittiön välitilaan ja WC:n seiniin ennen laatoitusta
- Kosteussulku kipsilevylattioihin ennen laatoitusta
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste

KUVAUS

Muovidispersioon perustuva kosteussulkuaine ja pohjuste.

KÄYTTÖKOhteet

Märkätilojen seinien, lattioiden ja tarvittaessa katon pohjustaminen ja kosteussuojaus ennen weber vedeneristeen levitystä tai laatoitusta. Vedeneristyksessä tulee noudattaa Weberin Vedeneristys-työohjeita. Kosteussulku voidaan käyttää höyrynsulkuna myös muun tyyppisissä rakenteissa rakennesuunnittelijan harkinnan mukaan. MB Kosteussulku on osa weberSafe vedeneristysjärjestelmää. Ei sovellu käytettäväksi uima-altaissa, kylmilleen jäävissä tiloissa eikä saunan seinissä tai katoissa.

ALUSTA

Alustaksi sopivat kiviaines pohjaiset materiaalit kuten betoni ja sementtiseidat tasoitteet, kipsikartonkilevy sekä muut märkätiloihin soveltuvat levyt. Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, pölytön sekä riittävän luja. Mahdolliset epäpuhtaudet, kuten sementtiliima, on poistettava esim. hiomalla ja imuroimalla. Alusta on tarvittaessa tasoitettava tarkoitukseen soveltuvilla Weberin seinä- ja

Menekki	Ohennettuna: n. 0,1 l/m ² . Ohentamattomana: n. 0,2 l/m ² .
Käyttölämpötila	+15...+30 °C.
Lämpötilan kesto	< +60 °C
Kuivumisaika	Käsittelyjen välillä n. 30 min. Toisen käsittelyn jälkeen n. 2 h (T=23 °C, RH 50 %).
Värisävy	Vihreä
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila +5...+30 °C). Ei saa jäättyä!
Pakkaus	3 litran tai 10 litran pakkaus
GTIN-koodit	6415910057947 (3 l) 6415910057930 (10 l)
Tuotehyväksynät	Eurofins142/00, M1, EPD

lattiatasoiteilla ohjeen mukaan. Alustan on täytettävä SisäRYL 2013:n tasaisuus- ja lujuusvaatimukset. Alustan sekä ympäröivän ilman lämpötilan on oltava +15...+30 °C. Alustan suhteellinen kosteus RH saa olla enintään 90 %. Tilan tuuletuksesta on huolehdittava.

TYÖOHJEET

Käyttö vedeneristeen pohjusteena:

Asennuksessa noudatetaan weberSafe vedeneristysjärjestelmän työohjetta!

Käyttö pohjusteena/kosteussulkuna kuivan tilan laatoituksissa:

MB Kosteussulku voidaan käyttää mm. keittiön välitilan laatoitusten alla kosteussulkuna. MB Kosteussulku harjataan imeville alustoille 1:2 puhtaalla vedellä ohennettuna. Tämän jälkeen levitetään vielä kerros ohentamatonta MB Kosteussulku. Mikäli alustana on kipsikartonkilevy, riittää käsittely ohentamattomalla MB Kosteussululla.

Tehtaässä kuivien tilojen lattialaatoituksia kipsikartonkilevyn päälle, pohjustetaan levy ennen laatoitusta ohentamattomalla MB Kosteussululla.

HUOM!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Varastointi ja kuljetus: +5...+30 °C.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1028445	6415910057947	weber MB Kosteussulku 3 l	190 mm	130 mm	200 mm	3,600 kg	108	
1028444	6415910057930	weber MB Kosteussulku 10 l	225 mm	195 mm	330 mm	12 kg	40	