

weber hobby concrete Askartelubetoni



- Helppokäyttöinen, lisää vain vettä
- Soveltuu lähes mihin tahansa betonista tehtäviin pieniin esineisiin
- Monikäyttöinen, massan koostumusta voi muuttaa vesimäärää säätämällä
- Ulko- ja sisäkäyttöön
- Turvallinen ja kestävä

KUVAUS

Kuivabetoni, josta saadaan vettä lisäämällä helppokäyttöinen laasti pieniin askarteluvaluihin ja valutöihin.

KÄYTTÖKOhteET

Askartelukäyttöön soveltuva betoni, jolla voidaan helposti tehdä erilaisia betonisia esineitä, joko muotilla tai muovaamalla. Esimerkkejä käyttökohteista: betonisia puutarha-aiheita, koriste-esineitä sisätiloihin, betonitaidetta, jopa pieniä puutarhakalusteita.

ALUSTA

Alin käyttölämpötila on +5 °C. Valua suorassa auringonpaisteessa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Valu-
muotit on hyvä rasvata esim. ruoka-öljyllä ennen valua.

SEKOITUS

Pussillinen (5 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan 0,6-1,0 litraan puhdasta vettä, halutusta koostumuksesta riippuen. Lujuus vaihtelee lisäystä vesimäärästä ja jälkikastelusta

Vedentarve	0,6-1,0 l/5 kg (12-20 %)
Valmista massaa	n. 2,5 l/5 kg
Käyttöaika	n. 1 h
Runkoaine	Luonnonhiekkia ja kalkkikivi 0-3 mm
Pakaskenestävyys	Kyllä, soveltuu ulkokäyttöön
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	• myyntiyksikkö 5 kg:n pussi • pienin tilausmäärä 3 kpl • tukkupakkaus 3 kpl
GTIN-koodit	6415910031749 (5 kg)
Tuotehyväksynät	Avainlippu

riippuen. Sekoitus tapahtuu esim. porakonevispilällä, pienemmät määrät voidaan sekoittaa myös huolellisesti käsin (esim. lasta tai kauha). Laastia sekoitetaan n. 5 minuuttia tasaisen koostumuksen saavuttamiseksi. Hengityssuojainta tulee käyttää sekoituksen aikana ja suojakäsineitä kaikissa työvaiheissa.

TYÖOHJEET

Työskentely on suositeltavaa tehdä ulkotiloissa, laastiroiskeiden ja vähäisen pölyn takia. Laastin ihokosketusta tulee välttää ja erityisesti silmiä on suojattava laastiroiskeilta. Ohuemmat ja isommat valut on suositeltavaa vahvistaa teräs- tai muoviverkolla. Valua jälkihoidetaan sumuttamalla vettä valun pinnalle heti jäykistymisen alettua, yleensä 2-3 h sekoituksen jälkeen. Vesisumutusta tulee jatkaa 2-5 vrk vähintään kerran päivässä. Avoimet muotit tulee peittää huolella ensimmäisen kastelun jälkeen. Muotit voidaan purkaa aikaisintaan 2 vrk jälkeen valusta, isommat valut vaativat yleensä pidemmän kuivumisajan. Muotti tulee purkaa varovasti.

Työvälineet ja alusta puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen, koska kuivunut betoni on hankala puhdistaa työvälineistä. Uudelleenkäytettävät muotit tulee puhdistaa vedellä ja astianpesuaineella.

VASTUUVAPAUslaUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1013724	6415910031749	weber Hobby Concrete 5 kg	140 mm	190 mm	390 mm	5 kg	3	108