

weber outdoor repair Korjaus- ja tasoituslaasti



- Erinomainen tartunta
- Helppo levittää
- Pakkasenkestävä
- Betoninvärinen
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Sementtipohjainen betoninharmaa korjauslaasti seinä- ja lattiapinnoille sisä- ja ulkotiloissa.

KÄYTTÖKOhteet

Pienten paikallisten pintavaurioiden tai kolojen korjaus ja pakkaus betonialustoilla sekä pysty- että vaakapinnoilla. Esimerkkejä käyttökohteista: betonisokkelit, -portaat, -pilarit.

ALUSTA

Betonipinnat puhdistetaan huolellisesti. Vaurioitunut betoni tai pinnoite poistetaan. Paljastuneet teräkset suojataan esim. korroosiosuojamaalilla. Juuri ennen työn aloitusta suoritetaan alustan kostutus. Työ voidaan aloittaa, kun vesi on kokonaan imeytynyt rakenteeseen. Pinnan on oltava ”mattakostea” levitystyötä aloitettaessa.

SEKOITUS

Pussillinen (5 kg) laastia sekoitetaan n. 0,8 litraan puhdasta vettä. Sekoitus tapahtuu esim. porakonevispilällä tai pienet määrät voidaan sekoittaa myös huolellisesti käsin

Menekki	n. 2 kg/m ² /mm
Suosittelava kerrospaksuus	3-20 mm ylitasoituksessa ja kolojen täytössä 50 mm asti
Vedentarve	n. 0,8 l/5 kg
Valmista massaa	n. 3,4 l/5 kg
Käyttöaika	n. 45 min
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkia ja kalkkikivi 0-1,2 mm
Lisäaine	Työstettävyyttä, tartuntaa sekä tiiveyttä parantavia lisäaineita
Tartuntalujuus 28 vrk	> 1,0 MPa (EN 1542)
Puristuslujuus 28 vrk	> 15 MPa (EN 12190)
Paloluokka	A2 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys	Kyllä, soveltuu ulkokäyttöön
Varastointiolosuhteet	Avaamattoman pakkauksen säilyvyysaika on 12 kuukautta valmistuspäivästä kuivassa tilassa. Sementti sisältää Cr(VI):a, joka voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Tuotteen kromipassivointi pitää liukoisen Cr(VI)-pitoisuuden 0,0002 % alapuolella 12 kk valmistuksesta, kun tuote on säilytetty ohjeiden mukaisesti.
Pakkaus	5 kg:n pussi, 15 kg:n säkki.
GTIN-koodit	6415910031770 (5 kg) 6415910031800 (15 kg)
Tuotehyväksynät	CE, EPD, Avainlippu

(esim. lasta tai kauha). Laastia sekoitetaan n. 5 minuuttia, kunnes syntyy tasalaatuinen jäykähkö massa, jonka annetaan seistä n. 10 min. Valmis laasti säilyy käyttökelpoisena n. 45 min. Hengityssuojainta tulee käyttää sekoituksen aikana ja suojakäsineitä kaikissa työvaiheissa.

TYÖOHJEET

Alin käyttölämpötila +5 °C. Laasti levitetään muurauskauhalla tai lastalla. Pinta voidaan hiertää, tasata sileäksi tai siihen voidaan harjata haluttu struktuuri.

Korjausta jälkihoidetaan sumuttamalla vettä heti jäykistymisen alettua, yleensä 2-3 h sekoituksen jälkeen. Vesisu-
mutusta tulee jatkaa 2-5 vrk vähintään kerran päivässä. Jälkihoidon tehostamiseksi korjaus voidaan suojata muovipeitteellä.

PINNOITUS

Tuotteen kuivuttua se voidaan maalata soveltuvalla betoni- tai julkisivumaalilla.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitus-
sehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1013725	6415910031770	weber Outdoor Repair 5 kg	140 mm	190 mm	390 mm	5 kg	3	108
1013726	6415910031800	weber Outdoor Repair 15 kg	420 mm	280 mm	100 mm	15 kg	56	