

weber supra light fix Kevytlaasti



- Täysin valumaton
- Huippu työstettävyyttä
- Pienempi menekki
- Valkoinen
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal-järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

- Seinälaatoitukset
- Kylpyhuoneen, WC:n ja kodinhoitohuoneen laatoitus
- Keittiön välitilan laatoitus
- Lasimosaiikki ja luonnonkivi
- Soveltuu weberSafe vedeneristysjärjestelmään

KÄYTTÖKOHTTEET

Keraamisten laattojen ja luonnonkivilaattojen kiinnitys seuraaville alustoille:

- Betoni (RH < 90 %), kevytbetoni, tiili, rappaus, sementtipohjaiset tasoiitteet, soveltuvat levyrakenteet seinissä (kipsilevy, sementtikuitulevy), weber Vedeneristysjärjestelmät.

Luonnonkivilaattojen soveltuvuus laastikiinnitykseen on varmistettava laatan valmistajalta.

ALUSTA

Laatoitettaessa sekä vähintään 2 vrk laatoituksen jälkeen on alustan, laastin ja laattojen lämpötilan oltava yli +10 °C. Viileät olosuhteet hidastavat lujuskehitystä oleellisesti.

Menekki	n. 2 kg/m ² käytettäessä 9 x 6 x 6 mm hammastettua teräslastaa (hammaslev., -väli, -syvyys).
Enimmäiskerros paksuus	10 mm
Vedentarve	n. 6,7-7,05 l / 15 kg (= 0,45 - 0,47 l / kg)
Käyttölämpötila	+10...+30 °C (Asennuslämpötila)
Käyttöaika	n. 2 tuntia veden lisäyksestä
Avoin aika	n. 20 min
Saumattavissa	Seinät: 4 h kuluttua (kaakelilaatat), 24 h kuluttua (tiivitt laatat). Lattiat: 48 h kuluttua. (+23 °C)
Kovettumisaika: Kevyt käyttö	48 h (+23 °C)
Kovettumisaika: Normaali käyttö	2 viikkoa (T=23 °C, RH 50 %)
Sideaine	Valkosementti
Tartuntalujuus 28 vrk	> 1,0 N/mm ² (EN 1348)
Luokitus	C2T S1
Värisävy	Valkoinen
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	15 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910041144 (15 kg)
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Eurofins142/00, VTT-C-12260-18, Avainlippu

Laatoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, kiinteät ja pölyttömät. Betonin kutistumasta tulee osan olla jo tapahtunutta. Rasva, sementtiliima yms. sekä vesiliukoiset tasoiitteet on poistettava. Epätasaisuudet tasoitetaan tar koitukseen soveltuvilla weber-tasoiitteilla. Laatoitus alustan tulee täyttää SisäRYL 2013:n vaatimukset. Tarvittaessa alusta pohjustetaan ohennetulla weber MD 16 Dispersiolla.

SEKOITUS

Laastijauhe sekoitetaan puhtaaseen, juomakelpoiseen, korkeintaan +30 °C veteen porakoneeseen kiinnitetyllä vispilillä kunnes tuote on tasainen. Laastia seisotetaan n. 10 min, jonka jälkeen sekoitetaan kevyesti uudelleen.

TYÖOHJEET

Laatoittaminen:

Laasti levitetään alustalle painaen hammaslastan sileällä reunalla, jonka jälkeen laasti kammataan auki lastan ham mastetulla reunalla. Laastia levitettäessä on huomioitava laastin ns. avo aika eli tarttuva aika. Tämän vuoksi laastia levitetään vain niin suurelle alueelle, että laatat ehditään kiinnittää tuoreeseen laastiin. Veto, korkea lämpötila ja imevä alusta lyhentävät avo aikaa. Laatat painetaan laastipintaan niitä samalla liikauttaen. Laattojen asentoa voidaan korjata laatan imukyvystä riippuen n. 5 min ajan.

Tänä aikana laatoituksen pinta ja saumat tasataan ja laatat naputetaan kiinni. Laatoitustyö tehdään avosaumatyönä. Laatan riittävä tartunta varmistetaan koelaatalla, joka irrotetaan ajoittain tuoreeltaan alustasta. Irrotetun laatan tulee olla tartuntapinnaltaan kokonaan laastin peitossa. Suuria laattoja asennettaessa levitetään laastia isohampaisella lastalla jotta laastin riittävästä kerrospaksuudesta voidaan varmistua. Suurilla laatoilla laatoitettaessa on laastia levitettävä myös laatan tartuntapinnalle. Laasti ei saa nousta yli saumojen puolivälin. Laatoitetulle lattialle saa astua aikaisintaan 1 vrk, imemättömillä alustoilla 2 vrk kuluttua. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

HUOM!

Märkätiloissa noudatetaan Weberin Vedeneristys-työohjeita.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1016247	6415910041144	weber supra light fix 15kg	519 mm	258 mm	104 mm	15 kg	48	