

weber MTL Märkätalalaasti



- Nopeat kylpyhuoneremontit
- Vedeneristettävissä 2 vrk jälkeen 20 mm asti
- Voidaan levittää laastipumpulla
- Kerrospaksuus 10-40 mm, paikoitellen 60 mm saakka
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Sementtiseinäaineinen kosteudenkestävä rappauslaasti sisäseinien kerrospaksuudelle 10-40 mm.

KÄYTTÖKOHTTEET

Kivipintaisten sisäseinien esioikaisu ja tasoitus.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan vedellä, tai käsitellään tarvittaessa weber MD 16 Dispersio:vesi-seoksella, (1:5). Betonialustoille tehdään samalla laastilla erillinen tartuntakerros, ns. kynsikerros. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

SEKOITUS

Laasti voidaan sekoittaa laastisekoittimella tai automaattisesti laastiasemassa. Vedentarve on n. 18...20 % laastin kuivapainosta.

Menekki	n. 1,4 kg/m ² /mm
Vähimmäiskerrospaksuus	10 mm
Enimmäiskerrospaksuus	40 mm, paikoitellen jopa 60 mm. Levitys useampana kerroksena märkää mälälle.
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +5 °C
Käyttöaika	n. 3 tuntia veden lisäyksestä
Kuivumisaika	n. 2-5 vrk ennen vedeneristystä (+23 °C, 50 % RH). Kuivumisaika on kerrospaksuudesta, ilmanvaihdosta ja lämpötilasta riippuvainen.
Kovettumisaika	Saavuttaa n. 50 % loppulujuudestaan 7 vuorokaudessa. Kylmissä olosuhteissa lujuudenkehitys hidastuu.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkia ja kalkkikivi, < 1,0 mm
Tartuntalujuus 28 vrk	> 0,7 MPa. Tartunta betoniin (+20 °C, 65 % RH. EN-1015-12)
Puristuslujuus 28 vrk	> 10 MPa (+20 °C, 65 % RH. EN 1015-11)
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Rasitusluokka	RL 01...06
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 18 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki. 800 kg:n suursäkki.
GTIN-koodit	6415910028848 (20 kg) 6415910019853 (800 kg)
Tuotehyväksynnot	CE, M1, EPD, Avainlippu

TYÖOHJEET

Laasti soveltuu levittäväksi käsin lastalla tai laastipumpulla. Betonialustoille tai muille tasaisille tai imemättömille alustoille, tehdään tartunta kynsilaastikerroksella. Kynsilaasti painetaan hyvin kiinni alustaan, jotta saadaan hyvä tartunta betoniin. Tartuntakerroksen annetaan tekeytyä vähintään n. 10-20 min (olosuhteista riippuen) ennen täytökerroksen levitystä. Tartuntakerrosta levitetään kauttaaltaan koko kylpyhuoneen alueelle ennen täytökerroksen aloittamista. Paksuissa, yli 20 mm:n kerroksissa suositellaan verkon käyttöä. Laastipinta tasoitetaan teräslastalla tasaiseksi ja tiiviiksi. Sitoutumisen alettua pinta hierretään märällä solumuovisienellä. Vedeneristys ja laatoitus tehdään Weberin Vedeneristys-työohjeiden mukaisesti.

JÄLKIHOITO

Kuivissa ja kuumissa olosuhteissa varmistetaan tasoitteen kovettuminen suorittamalla jälkikostutus seuraavana päivänä ja tarvittaessa vielä useammin. Ohuita kerroksia tehtäessä kostutuksen merkitys korostuu!

PINNOITUS

Pinta on valmis vedeneristeelle, pintatasoitukselle, tape-toinnille tai maalaukselle.

HUOLTO-OHJE

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa uudelleen Weberin seinätasotteilla.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1015139	6415910028848	weber MTL Märkätilalaasti 20 kg PAR	500 mm	245 mm	100 mm	20 kg	48	
1015141	6415910019853	weber MTL Märkätilalaasti 800 kg PAR	900 mm	850 mm	1000 mm	800 kg		