

weber PL Pikalaasti



- Nopeasti kovettuva 1-2 h, olosuhteista riippuen
- Kehitetty erityisesti linjasaneerauksiin
- Hyvä työstettävyyttä
- Kuituvahvisteinen
- Voidaan levittää käsin tai laastipumpulla
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Sementtiseidaininen kosteudenkestävä rappaus- ja tasoitusohjuren asennuslaasti. Voidaan käyttää myös oikaisuissa ja kolojen täytössä 5-60 mm.

KÄYTTÖKOhteet

Kun tarvitaan nopeasti kovettuvaa lastia, esim. linjasaneerauksissa ohjuren asennukseen ennen seinien rappautusta tai kolojen täytössä ja paikkauksissa.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan vedellä, tai käsitellään tarvittaessa weber MD 16 Dispersio:vesi-seoksella, (1:5). Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

SEKOITUS

Laasti sekoitetaan laastisekoittimella. Vedentarve on n. 3,2-4,0 l/20 kg kuiva-ainesta.

Menekki	n. 1,6 kg/m ² /mm
Vähimmäiskerros paksuus	5 mm
Enimmäiskerros paksuus	60 mm
Käyttölämpötila	Tasotettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +5 °C
Käyttöaika	n. 1/2-1 tuntia veden lisäyksestä
Kovettumisaika	Kovettuminen alkaa 1-2 tunnin kuluttua veden lisäämisestä. Saavuttaa n. 50 % loppulujuudestaan 3 vuorokaudessa. Kylmissä olosuhteissa lujuudenkehitys hidastuu.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkia ja kalkkikivi, < 1,0 mm
Tartuntalujuus 28 vrk	> 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+20 °C, 65 % RH. EN-1015-12)
Puristuslujuus 28 vrk	> 10 MPa (+20 °C, 65 % RH. EN 1015-11)
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Rasitusluokka	RL 01...06
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910019778 (20 kg)
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Avainlippu

TYÖOHJEET

Laasti soveltuu levittäväksi käsin lastalla tai laastipumpulla. Ohjurit asennetaan laastilla kiinni alustaan ja annetaan kovettua ennen täyttörappauksen suorittamista. Kolojen täytössä laasti painetaan puhdistettuun koloon ja tasataan pintaan.

PINNOITUS

Pinta on valmis vedeneristeelle, pintatasoitukseen, tapetoimille tai maalaukselle.

HUOLTO-OHJE

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa uudestaan Weberin seinätasointeilla.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1011267	6415910019778	weber PL Pikalaasti 20 kg	480 mm	269 mm	122 mm	20 kg	48	