

weber V+ Hienotasoite



- Kerrospaksuus 5 mm saakka/tasoituskerta
- Sileä maalattava pinta
- Kulutusta kestävä pinta
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Sementtiseideaineinen kosteuden kestävä pohja- ja pinta-tasoite sisäseinien ja -kattojen tasoitukseen.

KÄYTTÖKOhteet

Kuivien ja kosteiden tilojen seinä- ja kattopintojen tasoit-taminen. Soveltuvat alustat ovat kiviaineiset pinnat kuten betoni sekä esim. weber TT+ Täyttötasoiteella tai weber 410 Ohutrappauslaastilla tasoitettut pinnat.

ALUSTA

Alustan, josta on poistettu riistee, tulee olla puhdas, kiin-teä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostute-taan tarvittaessa. Ikkunat ja pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Tasoitteen kulutuksenkestävyyttä ja tartuntaa esim. maalatuilla alustoilla voidaan parantaa korvaamalla 10 % sekoitusvedestä weber MD 16 dispersiolla. Tartuntasilta-na ennen tasoitusta voidaan myös käyttää weber rex fix Saneerauslaastia tai pohjatasoitus voidaan tehdä suoraan

Menekki	n. 1,2 kg/m ² /1 mm:n kerros
Suosittelava kerrospaksuus	Osittain tasointus: enintään 5 mm, kokonaan tasointus: 1-3 mm/kerta
Vedentarve	n. 5,6-6,4 l/20 kg
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpöti-lan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 3 tuntia veden lisäyksestä
Kovettumisaika	Saavuttaa n. 50 % loppulujuudestaan 7 vuorokaudessa. Kylmissä olosuhteissa lujuudenkehitys hidastuu oleelli-sesti.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Kalkkikivi, < 0,4 mm
Tartuntalujuus 28 vrk	> 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+20°C, 65 % RH)
Puristuslujuus 28 vrk	> 6 MPa (+20°C, 65 % RH)
Rasitusluokka	RL 01...05
Vesitiivisyys	Vedenkestävä, ei vesitiivis
Maalautuoteryhmä 2012	443.22 Märkätilojen tasoitteet. 813 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05.
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910020903 (20 kg)
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Avainlippu

weber 410 Ohutrappauslaastilla. Vanhan maalin sementin alkalisuudenkestävyys on varmistettava koelevityksellä.

Vedeneristettävät seinät:

Vedeneristettävät seinät tulee tasointaa weber MT Mär-kätilatasoitteella. Tarvittavat oikaisut tehdään weber TT+ Täyttötasoiteella.

SEKOITUS

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään 5,6-6,4 litraan puh-dasta vettä (28-32 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 3-5 min laastisekoittimella. Tasoitemassaa sei-sotetaan n. 10 min, jotta sideaineet liukenevat. Uudelleen-sekoituksen jälkeen tasoitemassa on valmis käytettäväksi. Käyttöaika on n. 3 tuntia (+20 °C) veden lisäyksestä. Veden lämpötilan tulee olla +10...+40 °C. Massan lämpöti-lan on oltava yli +10 °C.

TYÖOHJEET

Tasoite levitetään tasointeruiskulla tai käsin teräslipalla. Osittain tasointuksessa käytetään n. 30 cm leveää teräs-lastaa. Kokonaan tasointuksessa käytetään n. 80 cm pitkää teräslippaa ja tasointus suoritetaan kohtisuoraan edellistä vetoa vastaan. Ylimääräinen tasoite otetaan talteen ja

käytetään uudestaan. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on täysin kovettunut (n. 1-2 vrk) ennen seuraavan tasoitekerroksen vetoa. Kuivunut tasoite hiotaan hienolla hiontapaperilla ennen seuraavaa tasoitekäsittelyä. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

JÄLKIHOITO

Kuivissa olosuhteissa varmistetaan tasoitteen kovettumisen suorittamalla jälkikostutus vettä sumuttaen. Ohuita kerroksia (min. 1 mm) tehtäessä on kostutustarve huomioidava!

PINNOITUS

Kovettunut tasoitepinta voidaan maalata sementin alkalisuutta kestäväällä maalilla tai tapetoida.

HUOM!

V+ Hienotasoitetta ei voida käyttää vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoiite tai weber LR+ Pintatasoiite tai heikkojen kalkkirappausten päälle. V+ Hienotasoiite ei myöskään sovellu lattioiden oikaisuihin tai tasoituksiin. Vedeneristyksen alla tasoitteena käytetään weber MT Märkätilatasoiitetta. Tasoitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

HUOLTO-OHJE

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa uudestaan Weberin seinätasoiiteilla.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1011519	6415910020903	weber V+ Hienotasoiite 20 kg	531 mm	269 mm	122 mm	20 kg	48	