

weber VT+ Valmistasoite



- Hyvät työstöominaisuudet ja täyttävyyys
- Sileä maalattava pinta
- Pinta- ja pohjatasoitukseen

KUVAUS

Käyttövalmis kevyt ruiskutasoite sisäseinien ja -kattojen tasoittamiseen sekä kipsikartonkilevyjen saumaukseen.

KÄYTTÖKOHTTEET

Tuote täyttää CE-merkinnän vaatimukset EN 15824 (tasointus), EN 13963 (saumaus) standardien osalta.

ALUSTA

Alustan pitää olla puhdas, kiinteä ja kuiva. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten rasva, pöly jne. on poistettava. Varmistetaan, että ruuvin- tai naulankannat eivät ole ylhäällä. Epätasaisuudet hiotaan pois. Aiemmin maalatut pinnat puhdistetaan soveltuvalle pesuliuksella ja huuhdellaan vedellä ennen tasoitteen levittämistä. Ennen tasoitusta tarkistetaan, että vanha maalipinta on hyvin kiinni alustassaan.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

TYÖOHJEET

Tasoite levitetään tasoiteruiskulla. Kuivunut pinta hiotaan hiontapaperilla, jonka karkeus on 100-120. Hiontatyössä

Menekki	n. 1,0 l/m ² /1 mm:n kerros tasoituksessa.
Käyttölämpötila	Työväihteessä on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +5 °C
Kuivumisaika	Kuivumisaika riippuu pohjamateriaalista, kerrospaksuudesta, lämpötilasta, ilmankosteudesta ym.
Sideaine	Kopolymeeri lateksi
Runkoaine	Valkoinen dolomiitti ja kevytfilleri, maksimi raekoko 0,35 mm
Rasitusluokka	RL 01...04
Värisävy	Valkeahko
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, pakkaselta ja suoralta auringonvalolta suojattuna)
Pakkaus	• 10 litran astia • 15 litran säkki
GTIN-koodit	6415910045609 (10 l) 6415910042912 (15 l)
Tuotehyväksynät	CE, M1

tulee käyttää suojalaseja ja hengityssuojainta. Hiontapöly poistetaan ennen seuraavaa käsittelyä. Kuivunut pinta voidaan hionnan jälkeen maalata tai tapetoida maalin- ja tapetinvalmistajan ohjeita noudattaen. Tapetin tartunnan parantamiseksi tai uudelleentapetoinnin helpottamiseksi tasoitepinta voidaan pohjustaa weber MD 16 dispersiolla tai pohjamaalata ennen tapetointia. Tapetointivaiheessa tulee seurata tapetinvalmistajan ohjeita työn suorituksen ja tapetointiolosuhteiden suhteen. Tapetoitaessa huoneen lämpötilan tulee olla normaali asumislämpötila.

Käsin saumauksessa silotetta levitetään saumaan leveällä lastalla niin, että silote täyttää runsaasti reunaohennuksien muodostaman syvennyksen. Saumanauha painetaan silotteeseen n. 75 mm leveällä teräslastalla. Saumanauhan alta pursuava silote tasataan nauhan päälle. Silotetta levitetään vielä saumanauhan päälle niin, että se täyttää runsaasti saumakohdan. Tarvittaessa silotetta lisätään niin, että sauma täyttyy. Koneellisessa saumauksessa sauma työstetään laitevalmistajan ohjeen mukaisesti. Saumattu levypinta voidaan tasoittaa kauttaaltaan samalla tuotteella.

Työvälineet ja laitteet pestään vedellä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1019282	6415910045609	weber VT+ Valmistasoite 10L	190 mm	230 mm	300 mm	12.600 kg	44	
1016886	6415910042912	weber VT+ Valmistasoite 15L	490 mm	355 mm	120 mm	21.750 kg	40	